

DATI TECNICI

wineo 400 per incollare – 2023

Pavimento resiliente eterogeneo per installazione ad incollo - tipologia di pavimento conforme a DIN ISO 10582

wineo

	wood XS	wood L	wood XL	stone L
Formato	610 x 122 mm	1200 x 180 mm	1505 x 235 mm	610 x 305 mm
Spessore	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Doghe, piastre / m² per pacco	24 / 1,79 m ²	18 / 3,89 m ²	12 / 4,24 m ²	16 / 2,98 m ²
Pacchi / m² per pallet	140 / 250,60 m ²	60 / 233,40 m ²	60 / 254,40 m ²	84 / 250,32 m ²
Garanzia	Le nostre condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo – www.wineo.de			



Classificazioni		Struttura del prodotto
 Classe di utilizzo 23 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree residenziali	Elemento di copertura Struttura della superficie Sigillatura della superficie Strato di usura e pellicola decorativa
 Classe di utilizzo 31 EN ISO 10874	utilizzo leggero e intermittente in aree commerciali	
Contenuto di agglomeranti EN ISO 10582	tipo I	Supporto centrale
 R10 Classificazione antiscivolo EN 16165	R 10	Controbilanciatura
 Resistenza ad agenti chimici ed a macchie EN ISO 26987	buona resistenza in funzione della concentrazione ed al tempo di permanenza	micro-bisellatura sui 4 lati
 Resistenza alla luce EN ISO 105-B02	Resistenza alla luce (procedura 2) ≥ 6	  PREMIUM
 Impronta residua EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm senza materassino sottopavimento ~ 0,17 mm in abbinamento a singleGLUE, doubleGLUE	
 Resistenza termica EN 12667	0,011 (m ² K)/W senza materassino sottopavimento 0,021 (m ² K)/W in abbinamento a singleGLUE doubleGLUE	
 Riduzione del rumore da impatto EN ISO 16251-1	~ 4 dB senza materassino sottopavimento ~ 17 dB in abbinamento a silentPLUS	
 Stabilità dimensionale EN ISO 23999	≤ 0,15 %	
REACH	privo di sostanze SVHC ≥ 0,1 %	
Smaltimento	<u>Privati:</u> può essere smaltito con i normali rifiuti indifferenziati / rifiuti ingombranti <u>Ambito:</u> commerciale: codice rifiuto AVV 170203	

CE
- 18 -

Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

 B-s1
 DS
 E1
 ≤ 2 kV
 ≥ 0,15 W/(mK)

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

 **A+**
A+ A B C

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

Phthalat frei
 phthalate free

factory made
coated

Note:

- Riscaldamento a pavimento adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici regolati fino a una temperatura superficiale massima di 29 °C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmüller GmbH.