

# TECHNISCHE DATEN

## wineo 600 Rigid

Heterogene Kunststoff-Planken zur schwimmenden Verlegung - Belagsart nach DIN EN 16511

# wineo

	wood	wood XL	stone XL
<b>Format</b>	1212 x 186 mm	1507 x 234 mm	746 x 477 mm
<b>Produktstärke</b>	5 mm	5 mm	5 mm
<b>Planken, Fliesen / m<sup>2</sup> pro Paket</b>	8 / 1,80 m <sup>2</sup>	6 / 2,12 m <sup>2</sup>	6 / 2,14 m <sup>2</sup>
<b>Pakete / m<sup>2</sup> pro Palette</b>	56 / 100,80 m <sup>2</sup>	48 / 101,76 m <sup>2</sup>	44 / 94,16 m <sup>2</sup>
<b>Garantieleistung</b>	Unsere Garantiebedingungen finden Sie unter - <a href="http://www.wineo.de">www.wineo.de</a>		



Klassifizierungen			Produktaufbau	
	<b>Nutzungsklasse 23</b> EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung	1	<b>Oberflächenversiegelung</b>
	<b>Nutzungsklasse 32</b> EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit mittlerer Nutzung	2	<b>Oberflächenstruktur</b> Verschiedene Prägungen
	Bindemittelgehalt EN ISO 10582	Typ I	3	<b>Nutzschicht</b> Dicke 0,4 mm
	<b>R9</b> Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9	4	<b>Design</b> Dekorfilm
	Bestimmung der Fleckenunempfindlichkeit EN 438-2	Gruppe 1 + 2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4	5	<b>Elastische Oberschicht</b>
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6	6	<b>Produktträger</b>
	Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	7	<b>Profilverbindung</b> Connect Technologie 
	Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	~ 0,05 (m <sup>2</sup> K)/W ohne Unterlagsmatte ~ 0,06 (m <sup>2</sup> K)/W mit silentRIGID	8	<b>Elastische Unterschicht</b>
	Stuhlrollenversuch ISO 4918	25000 Umdrehungen kein Schaden mit Rollen Typ W	9	<b>Unterlagsmatte</b> silentRIGID (separat erhältlich)
	Antistatische Eigenschaften EN 1815	≤ 2 kV		wood - Dielenfase wood XL - Synchronprägung - Dielenfase stone XL - reale Fuge
	Trittschallminderung EN ISO 16251-1	~ 6 dB ohne Unterlagsmatte bis zu 13 dB mit silentRIGID		
	Dimensionsstabilität EN ISO 23999	≤ 0,1%		
	REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %		
	Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203		



**CE** - 19 -

Windmüller GmbH  
Nord-West-Ring 21  
D-32832 Augustdorf

DOP: 0301012  
EN 14041:2004 / AC2006  
1658



www.wineo.de

**EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\***

 **A+**

A+ A B C

Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (tres faibles émissions)

Phthalat frei  **factory made coated**

### Hinweise:

- Fußbodenheizung  
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.