
TECHNISCHE DATEN

wineo 400 zum Kleben – 2023

Heterogene Kunststoff-Planken zum Kleben - Belagsart nach DIN EN ISO 10582

wineo

	wood XS	wood L	wood XL	stone L
Format	610 x 122 mm	1200 x 180 mm	1505 x 235 mm	610 x 305 mm
Produktstärke	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Planken, Fliesen / m² pro Paket	24 / 1,79 m²	18 / 3,89 m²	12 / 4,24 m²	16 / 2,98 m²
Pakete / m² pro Palette	140 / 250,60 m²	60 / 233,40 m²	60 / 254,40 m²	84 / 250,32 m²
Garantieleistung	Unsere Garantiebedingungen finden Sie unter - www.wineo.de			



Klassifizierungen

Nutzungsklasse 23 EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung
Nutzungsklasse 31 EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit geringer oder zeitweiser Nutzung
Bindemittelgehalt EN ISO 10582	Typ I
Rutschhemmstufe EN 16165	R 10
Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit
Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6
Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm ohne Unterlagsmatte ~ 0,17 mm mit singleGLUE
Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	0,011 (m²K)/W ohne Unterlagsmatte 0,021 (m²K)/W mit singleGLUE oder silentPLUS
Trittschallminderung EN ISO 16251-1	~ 4 dB ohne Unterlagsmatte ~ 17 dB im System mit silentPLUS
Dimensionsstabilität EN ISO 23999	≤ 0,15 %
REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %
Entsorgung	Privat: mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich Gewerblich: Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203

Produktaufbau

1	**Deckelement** Oberflächenstruktur, Oberflächenversiegelung, Nutzschicht und Dekorfilm
2	**Grundschicht**
3	**Gegenzug**
	4-seitige Microfase

TÜV PROFI CERT product 70 710 4061-6 www.proficert.com

TFI emissionsgeprüft schadstoffgeprüft PREMIUM

CE - 25 -

Windmöller GmbH
Charles-Lindbergh-Ring 13
D-32756 Detmold

DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

Bfl-s1 | DS | E1 HCHO | ≤ 2 kV | ≥ 0,15 W/(mK)

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+ A B C

Information representative des emissions dans l'air interieur des substances volatiles presentant un risque de toxicite par inhalation, sur une echelle de classe allant de C (fortes emissions) a A+ (tres faibles emissions)

Phthalat frei · Phthalate free

factorymade coated

Hinweise:

- Fußbodenheizung
  Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von max. 29° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmöller GmbH vorbehalten.