

**PURLINE | wineo 1000 multistrato per
installazione flottante**


Pavimento resiliente multistrato conforme a ISO 20326 per per installazione flottante

wineo

	wood L	wood XL	stone L
			
Formato	1288 x 187 mm	1520 x 238 mm	636 x 319 mm
Spessore	9 mm	9 mm	9 mm
Peso	8,70 kg/m ²	8,70 kg/m ²	8,70 kg/m ²
Giunzione dei profili	Fold-Down 	Fold-Down 	LocTec 
Doghe, piastre / m² per pacco	8 / 1,93 m ²	6 / 2,17 m ²	9 / 1,83 m ²
Pacchi / m² per pallet	44 / 84,92 m ²	48 / 104,16 m ²	60 / 109,80 m ²
Garanzia	Le nostre condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo – www.wineo.de		



Classificazioni			Struttura del prodotto	
	Classe di utilizzo 23 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree residenziali	1	Strati di finitura • strato di finitura in PU con superficie strutturata • carta decorativa • strato stabilizzante
	Classe di utilizzo 32 EN ISO 10874	utilizzo medio in aree commerciali		
	R9 Classificazione antiscivolo DIN 51130	R 9	2	Giunzione dei profili incastro Fold-Down (wood) incastro LocTec (stone)
	Resistenza ad agenti chimici ed a macchie EN ISO 26987	ottima resistenza in funzione della concentrazione ed al tempo di permanenza		
	Resistenza alla luce EN ISO 105-B02	~ 7	3	Supporto centrale pannello in HDF Aqua- Protect® dotato di protezione antirigonfiamento
	Impronta residua EN ISO 24343-1	~ 0,05 mm	4	Materassino fonoassorbente materassino fonoassorbente soundPROTECT integrato
	Test con sedia con rotelle EN 425	25000 passaggi nessun danno con ruote tipo W		
	Resistenza termica EN 12667	0,06 (m²K)W	 www.blauer-engel.de/uz176	
	Riduzione del rumore da impatto EN ISO 10140	~ 15 dB		
Riduzione del rumore da calpestio		~ 29%		
REACH		privo di sostanze SVHC ≥ 0,1%		
Smaltimento		<u>Privati:</u> può essere smaltito con i normali rifiuti indifferenziati / rifiuti ingombranti <u>Ambito commerciale:</u> codice rifiuto AVV 170203		


Note:

- Riscaldamento a pavimento: adatto per tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e per impianti elettrici regolati fino a una temperatura superficiale di 27°C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmüller GmbH.