


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

wineo 400 Multi-Layer - 2023

Revêtements multicouches (Multi-Layer) fabriqué selon la norme DIN EN 16511 pour pose flottante

wineo

	wood L	wood XL	stone L
			
Format	1222 x 182 mm	1520 x 230 mm	601 x 310 mm
Épaisseur du produit	9 mm	9 mm	9 mm
Lames / Dalles / m² par paquet	9 / 2,00 m ²	6 / 2,10 m ²	9 / 1,68 m ²
Paquets / m² par palette	44 / 88,00 m ²	52 / 109,20 m ²	60 / 100,80 m ²
Garantie	20 ans – garantie dans le domaine privé conformément aux conditions de garantie Windmüller – www.wineo.de		



Classifications		Caractéristiques du produit	
	Classe d'usage 23 EN ISO 10874	Espaces habitables en cas d'utilisation intensive	1
	Classe d'usage 31 EN ISO 10874	Zones commerciales avec peu ou une utilisation temporaire	
	Proportion de liant EN ISO 10582	Typ I	2
	R10 Catégorie anti-glisse EN 16165	R 10	3
	Résistance aux taches EN 438	Groupe 1 + 2: degré 4 Groupe 3: degré 3	4
	Résistance à la lumière EN ISO 105-B02	Résistance à la lumière (méthode 2) ≥ 6	
	Poinçonnement rémanent EN ISO 24343-1	≤ 0,2 mm	
	Résistance thermique EN 12667	≤ 0,058 (m ² K)/W	
	Réduction des bruits de pas EN ISO 16251-1	~ 14 dB	
	REACH	exemptes de substances SVHC ≥ 0,1 %	
	Élimination	<u>Privé:</u> possible avec la poubelle domestique normale <u>Commercial:</u> Déchets clé AVV 170203	



CE - 18 -

Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658



www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

 **A+**

A+ A B C

Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

Phthalat frei

factory made coated

Remarques :

- Chauffage par le sol : Adapté à tous les types de système courant de chauffage à circulation d'eau et électrique régulés de façon à ce que la température à la surface de la chape n'excède pas 27° C.
- Nettoyage et entretien : Voir les instructions séparées de nettoyage et d'entretien.
- Windmüller GmbH se réserve le droit d'entreprendre des modifications techniques