
DANE TECHNICZNE

wineo 400 Rigid na click– 2023

Heterogeniczne podogi winylowe do montażu w systemie pływającym zgodnie z normą DIN EN ISO 16511

wineo

	wood L	wood XL	stone L
Wymiary	1220 x 180 mm	1522 x 225 mm	610 x 305 mm
Grubość produktu	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm
Ilość paneli, płytek / m² w paczce	10 / 2,20 m²	6 / 2,05 m²	10 / 1,86 m²
Ilość paczek / m² na palecie	48 / 105,60 m²	52 / 106,60 m²	60 / 111,60 m²
Gwarancja	Nasze warunki gwarancji można znaleźć na stronie - www.wineo.de		



Klasyfikacja

Klasa użytkowa 23 EN ISO 10874	Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne
Klasa użytkowa 31 EN ISO 10874	Słabo obciążone pomieszczenia publiczne
Zawartość spoiwa EN ISO 10582	Typ I
Klasa antypoślizgowości EN 16165	R 10
Odporność na zaplamienia EN 438	Materiały grupy 1 + 2: Poziom 4 Materiały grupy 3: Poziom 3
Odporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02	Odporność na działanie promieniowania UV (metoda 2) ≥ 6
Nacisk punktowy EN ISO 24343-1	≤ 0,2 mm
Współczynnik oporu ciepła EN 12667	0,035 (m²K)/W
Tłumienie dźwięku kroków na zewnątrz pomieszczenia EN ISO 16251-1	~ 19 dB
Stabilność wymiarów EN ISO 23999	≤ 0,1%
REACH	Wolne od substancji SVHC ≥ 0,1 %
Usuwanie odpadów	Pomieszczenia prywatne: można wyrzucać ze śmieciami domowymi Pomieszczenia publiczne: kod wg katalogu odpadów: AVV 170203

Budowa produktu

1	**Elementy warstwy wierzchniej** struktura powierzchni, impregnacja powierzchni, warstwa użytkowa i papier dekoracyjny
2	**Płyta nośna SPC** ze zintegrowaną matą podkładową noiseREDUCT
3	**Technologia łączenia** LocTec
	wood L / stone L 4-stronna mikrofaza wood XL V-fuga

TÜV PROFI CERT product 70 710 4061-6 www.proficert.com

emissionsgeprüft schadstoffgeprüft PREMIUM

CE - 25 -

Windmöller GmbH
Charles-Lindbergh-Ring 13
D-32756 Detmold

DOP: 0301013
EN 14041:2004 / AC2006
1658

B_{fl}-s1 | DS | E1 HCHO | ≥ 0,10 W/(mK)

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

Information representative des emissions dans l'air interieur des substances volatiles presentant un risque de toxicite par inhalation, sur une echelle de classe allant de C (fortes emissions) a A+ (tres faibles emissions)

Phthalat frei / Phthalate free

factory made coated

Wskazówki:

- Układanie na ogrzewaniu podłogowym: nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe i regulowany system elektryczny– temperatura powierzchni nie może przekroczyć 27° C.
- Czyszczenie i pielęgnacja: patrz osobna instrukcja czyszczenia i pielęgnacji.
- Firma Windmöller GmbH zastrzega sobie prawo zmian danych technicznych.