DATI TECNICI

wineo 600

Pavimento resiliente eterogeneo per installazione ad incollo - tipologia di pavimento conforme a DIN ISO 10582

	wineo 600 wood	**wineo 600** wood XL	**wineo 600** stone XL
Formato	1200 x 180 mm	1505 x 235 mm	914 x 457 mm
Spessore	2 mm	2 mm	2 mm
Doghe, piastre / m² per pacco	18 / 3,89 m²	12 / 4,24 m²	12 / 5,01 m²
Pacchi / m² per pallet	60 / 233,40 m²	64 / 271,36 m²	52 / 260,52 m²
Garanzia	Le nostre condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo – www.wineo.de		



Classificazioni		
Classe di utilizzo 23 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree residenziali
Classe di utilizzo 32 EN ISO 10874	utilizzo medio in aree commerciali
Classe di utilizzo 41 EN ISO 10874	utilizzo leggero e intermittente in aree industriali
Contenuto di agglomeranti EN ISO 10582	tipo I
Classificazione antiscivolo DIN 51130	R 9
Resistenza ad agenti chimici ed a macchie EN ISO 26987	buona resistenza in funzione della concentrazione ed al tempo di permanenza
Resistenza alla luce EN ISO 105-B02	Resistenza alla luce (procedura 2) ≥ 6
Impronta residua EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm senza materassino sottopavimento ~ 0,17 mm in abbinamento a silentPREMIUM
Test con sedia con rotelle ISO 4918	25000 passaggi nessun danno con ruote tipo W
Resistenza termica EN 12667	≤ 0,011 (m²K)/W senza materassino sottopavimento ≤ 0,021 (m²K)/W in abbinamento a silentPREMIUM oppure a silentPLUS
Riduzione del rumore da impatto EN ISO 16251-1	~ 4 dB senza materassino sottopavimento ~ 17 dB in abbinamento a silentPLUS
Stabilità dimensionale EN ISO 23999	≤ 0,15 %
Smaltimento	Privati: può essere smaltito con i normali rifiuti indifferenziati / rifiuti ingombranti Ambito commerciale: codice rifiuto AVV 170203

Struttura del prodotto	
1	**Strato protettivo**
2	**Struttura finitura** diversi effetti superficiali
3	**Strato di usura** spessore 0,4mm
4	**Decoro** pellicola decorativa
5	**Supporto centrale**
6	**Controbilanciatura**
7	**Materassino sottopavimento silentPLUS** (disponibile separatamente)

TÜV PROFI CERT product 70 710 4061-4 www.proficert.com
TFI emissionsgeprüft schadstoffgeprüft PREMIUM

CE - 25 -
Windmöller GmbH
Charles-Lindbergh-Ring 13
D-32756 Detmold
DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658
B_{fl}-s1 | DS | E1 HCHO | ≤ 2 kV | ≥ 0,15 W/(mK)
www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C
Information representative des emissions dans l'air interieur des substances volatiles presentant un risque de toxicite par inhalation, sur une echelle de classe allant de C (fortes emissions) a A+ (tres faibles emissions)

Phthalat frei · Phthalate free

factory made coated

Note:

- Riscaldamento a pavimento: adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici regolati fino a una temperatura superficiale di 29 °C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmöller GmbH.