

DANE TECHNICZNE

wineo 400 do klejenia – 2023

Heterogeniczne podłogi winylowe do klejenia zgodnie z normą DIN EN ISO 10582

wineo

	wood XS	wood L	wood XL	stone L	
Wymiary	610 x 122 mm	1200 x 180 mm	1505 x 235 mm	610 x 305 mm	
Grubość produktu	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	
Ilość paneli, płytek / m² w paczce	24 / 1,79 m²	18 / 3,89 m²	12 / 4,24 m²	16 / 2,98 m²	
Ilość paczek / m² na palecie	140 / 250,60 m²	60 / 233,40 m²	60 / 254,40 m²	84 / 250,32 m²	
Gwarancja	Nasze warunki gwarancji można znaleźć na stronie - www.wineo.de				
Klasyfikacja					Budowa produktu
	Klasa użytkowa 23 EN ISO 10874		Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne		1
	Klasa użytkowa 31 EN ISO 10874		Słabo obciążone pomieszczenia publiczne		
Zawartość spoiwa EN ISO 10582			Typ I		2
	R10 Klasa antypoślizgowości EN 16165		R 10		3
	Odporność na zaplamienia i działanie substancji chemicznych EN ISO 26987		Dobra odporność w zależności od stężenia i czasu działania		4-stronna fazowana krawędź
	Odporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02		Odporność na działanie promieniowania UV (metoda 2) ≥ 6		
	Nacisk punktowy EN ISO 24343-1		≤ 0,1 mm bez maty podkładowej ~ 0,17 mm z matą podkładową singleGLUE		
	Współczynnik oporu ciepła EN 12667		0,011 (m²K)/W bez maty podkładowej 0,021 (m²K)/W z matą singleGLUE lub silentPLUS		
	Tłumienie dźwięku kroków na zewnątrz pomieszczenia EN ISO 16251-1		~ 4 dB bez maty podkładowej ~ 17 dB z matą silentPLUS		
	Stabilność wymiarów EN ISO 23999		≤ 0,15 %		
REACH			Wolne od substancji SVHC ≥ 0,1 %		
Usuwanie odpadów			Pomieszczenia prywatne: można wyrzucać ze śmieciami domowymi Pomieszczenia publiczne: kod wg katalogu odpadów: AVV 170203		







Windmüller GmbH
Charles-Lindbergh-Ring 13
D-32756 Detmold

DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658



www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR



Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)



COMMITTED TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT



factory made coated

Wskazówki:

- Układanie na ogrzewaniu podłogowym: nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe i regulowany system elektryczny – temperatura powierzchni nie może przekroczyć 29° C.
- Czyszczenie i pielęgnacja: patrz osobna instrukcja czyszczenia i pielęgnacji.
- Firma Windmüller GmbH zastrzega sobie prawo zmian danych technicznych.