

DANE TECHNICZNE

wineo 600

Heterogeniczne podłogi winylowe do klejenia zgodnie z normą DIN EN ISO 10582

wineo

	wineo 600 wood	wineo 600 wood XL	wineo 600 stone XL	
Wymiary	1200 x 180 mm	1505 x 235 mm	914 x 457 mm	
Grubość produktu	2 mm	2 mm	2 mm	
Ilość paneli, płytek / m² w paczce	18 / 3,89 m²	12 / 4,24 m²	12 / 5,01 m²	
Ilość paczek / m² na palecie	60 / 233,40 m²	64 / 271,36 m²	52 / 260,52 m²	
Gwarancja	Nasze warunki gwarancji można znaleźć na stronie - www.wineo.de			
Klasyfikacja				Budowa produktu
	Klasa użytkowa 23 EN ISO 10874	Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne	1	Impregnacja powierzchni
	Klasa użytkowa 32 EN ISO 10874	Średnio obciążone pomieszczenia publiczne	2	Struktura powierzchni Różnorodna
	Klasa użytkowa 41 EN ISO 10874	Słabo obciążone pomieszczenia przemysłowe	3	Warstwa użytkowa Grubość 0,4mm
	Zawartość spoiwa EN ISO 10582	Typ I	4	Dekor Papier dekoracyjny
	Klasa antypoślizgowości DIN 51130	R 9	5	Warstwa podstawowa
	Odporność na zaplamienia i działanie substancji chemicznych EN ISO 26987	Dobra odporność w zależności od stężenia i czasu działania	6	Przeciwciąg
	Odporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02	Odporność na działanie promieniowania UV (metoda 2) ≥ 6	7	Matą podkładową silentPLUS (dostępna osobno)
	Nacisk punktowy EN ISO 24343-1	Bez maty wyciszającej ≤ 0,1 mm Z matą silentPREMIUM ~ 0,17 mm		 70 710 4061-4 www.proficert.com  emissionsgeprüft schadstoffgeprüft PREMIUM
	Odporność na kółka obrotowe ISO 4918	Żadnych widocznych szkód po 25000 prób z kółkami obrotowymi typu W		
	Współczynnik oporu ciepła EN 12667	Bez maty wyciszającej ≤ 0,011 (m²K)/W Z matą silentPREMIUM lub silentPLUS ≤ 0,021 (m²K)/W		
	Tłumienie dźwięku kroków na zewnątrz pomieszczenia EN ISO 16251-1	~ 4 dB ~ 17 dB w połączeniu z matą silentPLUS		
	Stabilność wymiarów EN ISO 23999	≤ 0,15 %		
	Usuwanie odpadów	<u>Pomieszczenia prywatne:</u> można wyrzucać ze śmieciami domowymi <u>Pomieszczenia publiczne:</u> kod wg katalogu odpadów: AVV 170203		



- 25 -



www.wineo.de

Windmüller GmbH
Charles-Lindbergh-Ring 13
D-32756 Detmold

DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

A+

A+ A B C



Phthalate frei
100%

factory made
coated

Wskazówki:

- Układanie na ogrzewaniu podłogowym: nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe i regulowany system elektryczny – temperatura powierzchni nie może przekroczyć 29° C.
- Czyszczenie i pielęgnacja: patrz osobna instrukcja czyszczenia i pielęgnacji.
- Firma Windmüller GmbH zastrzega sobie prawo zmian danych technicznych.