

DANE TECHNICZNE

wineo 400 do klejenia – 2023

Heterogeniczne podłogi winylowe do klejenia zgodnie z normą DIN EN ISO 10582

wineo

	wood XS	wood L	wood XL	stone L		
Wymiary	610 x 122 mm	1200 x 180 mm	1505 x 235 mm	610 x 305 mm		
Grubość produktu	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm		
Ilość paneli, płytek / m² w paczce	24 / 1,79 m²	18 / 3,89 m²	12 / 4,24 m²	16 / 2,98 m²		
Ilość paczek / m² na palecie	140 / 250,60 m²	60 / 233,40 m²	60 / 254,40 m²	84 / 250,32 m²		
Gwarancja	Nasze warunki gwarancji można znaleźć na stronie - www.wineo.de					
Klasyfikacja					Budowa produktu	
	Klasa użytkowa 23 EN ISO 10874		Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne		1	
	Klasa użytkowa 31 EN ISO 10874		Słabo obciążone pomieszczenia publiczne			
Zawartość spoiwa EN ISO 10582		Typ I		2	Warstwa podstawowa	
	R10 Klasa antypoślizgowości EN 16165		R 10		3	Przeciwiąg
	Odporność na zaplamienia i działanie substancji chemicznych EN ISO 26987		Dobra odporność w zależności od stężenia i czasu działania		4-stronna fazowana krawędź	
	Odporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02		Odporność na działanie promieniowania UV (metoda 2) ≥ 6		 	
	Nacisk punktowy EN ISO 24343-1		≤ 0,1 mm bez maty podkładowej ~ 0,17 mm z matą podkładową singleGLUE			
	Współczynnik oporu ciepła EN 12667		0,011 (m²K)/W bez maty podkładowej 0,021 (m²K)/W z matą singleGLUE lub silentPLUS			
	Tłumienie dźwięku kroków na zewnątrz pomieszczenia EN ISO 16251-1		~ 4 dB bez maty podkładowej ~ 17 dB z matą silentPLUS			
	Stabilność wymiarów EN ISO 23999		≤ 0,15 %			
REACH		Wolne od substancji SVHC ≥ 0,1 %				
Usuwanie odpadów		Pomieszczenia prywatne: można wyrzucać ze śmieciami domowymi Pomieszczenia publiczne: kod wg katalogu odpadów: AVV 170203				



- 25 -



Windmöller GmbH
Charles-Lindbergh-Ring 13
D-32756 Detmold

DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR



Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)



Windmüller GmbH
Charles-Lindbergh-Ring 13
D-32756 DetmoldDOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

www.wineo.de



Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

factory made
coated**Wskazówki:**

- Układanie na ogrzewaniu podłogowym: nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe i regulowany system elektryczny – temperatura powierzchni nie może przekroczyć 29° C.
- Czyszczenie i pielęgnacja: patrz osobna instrukcja czyszczenia i pielęgnacji.
- Firma Windmüller GmbH zastrzega sobie prawo zmian danych technicznych.