


wineo 600

Pavimento resiliente eterogeneo per installazione ad incollo - tipologia di pavimento conforme a DIN ISO 10582

wineo

	wineo 600 wood	wineo 600 wood XL	wineo 600 stone XL	
Formato	1200 x 180 mm	1505 x 235 mm	914 x 457 mm	
Spessore	2 mm	2 mm	2 mm	
Doghe, piastre / m² per pacco	18 / 3,89 m²	12 / 4,24 m²	12 / 5,01 m²	
Pacchi / m² per pallet	60 / 233,40 m²	64 / 271,36 m²	52 / 260,52 m²	
Garanzia	Le nostre condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo – www.wineo.de			
Classificazioni				Struttura del prodotto
	Classe di utilizzo 23 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree residenziali	1	Strato protettivo
	Classe di utilizzo 32 EN ISO 10874	utilizzo medio in aree commerciali	2	Struttura finitura diversi effetti superficiali
	Classe di utilizzo 41 EN ISO 10874	utilizzo leggero e intermittente in aree industriali	3	Strato di usura spessore 0,4mm
	Contenuto di agglomeranti EN ISO 10582	tipo I	4	Decoro pellicola decorativa
	R9 Classificazione antiscivolo DIN 51130	R 9	5	Supporto centrale
	Resistenza ad agenti chimici ed a macchie EN ISO 26987	buona resistenza in funzione della concentrazione ed al tempo di permanenza	6	Controbalancatura
	Resistenza alla luce EN ISO 105-B02	Resistenza alla luce (procedura 2) ≥ 6	7	Materassino sottopavimento silentPLUS (disponibile separatamente)
	Impronta residua EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm senza materassino sottopavimento ~ 0,17 mm in abbinamento a silentPREMIUM		
	Test con sedia con rotelle ISO 4918	25000 passaggi nessun danno con ruote tipo W		
	Resistenza termica EN 12667	≤ 0,011 (m²K)/W senza materassino sottopavimento ≤ 0,021 (m²K)/W in abbinamento a silentPREMIUM oppure a silentPLUS		
	Riduzione del rumore da impatto EN ISO 16251-1	~ 4 dB senza materassino sottopavimento ~ 17 dB in abbinamento a silentPLUS		
	Stabilità dimensionale EN ISO 23999	≤ 0,15 %		
	Smaltimento	<u>Privati</u> : può essere smaltito con i normali rifiuti indifferenziati / rifiuti ingombranti <u>Ambito commerciale</u> : codice rifiuto AVV 170203		
 - 25 -  www.wineo.de  ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)  COMMITTED TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT  factory made coated				

Note:

- Riscaldamento a pavimento: adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici regolati fino a una temperatura superficiale di 29 °C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmüller GmbH.