TECHNISCHE DATEN

wineo 600

Heterogene Kunststoff-Planken zum Kleben - Belagsart nach DIN EN ISO 10582

wineo

	wineo 600 wood	**wineo 600** wood XL	**wineo 600** stone XL
Format	1200 x 180 mm	1505 x 235 mm	914 x 457 mm
Produktstärke	2 mm	2 mm	2 mm
Planken, Fliesen / m² pro Paket	18 / 3,89 m²	12 / 4,24 m²	12 / 5,01 m²
Pakete / m² pro Palette	60 / 233,40 m²	64 / 271,36 m²	52 / 260,52 m²
Garantieleistung	Unsere Garantiebedingungen finden Sie unter - www.wineo.de		



Klassifizierungen

Nutzungsklasse 23 EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung
Nutzungsklasse 32 EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit mittlerer Nutzung
Nutzungsklasse 41 EN ISO 10874	Bereiche in der Leichtindustrie mit mäßiger Nutzung
Bindemittelgehalt EN ISO 10582	Typ I
Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9
Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit
Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6
Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm ohne Unterlagsmatte ~ 0,17 mm mit singleGLUE
Stuhlrollenversuch ISO 4918	25000 Umdrehungen kein Schaden mit Rollen Typ W
Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	≤ 0,011 (m²K)/W ohne Unterlagsmatte ≤ 0,021 (m²K)/W mit singleGLUE oder silentPLUS
Trittschallminderung EN ISO 16251-1	~ 4 dB ~ 17 dB im System mit singleGLUE oder silentPLUS
Dimensionsstabilität EN ISO 23999	≤ 0,15 %
REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %
Entsorgung	Privat: mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich Gewerblich: Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203

Produktaufbau

1	**Deckelement** Oberflächenstruktur Oberflächenversiegelung Nutzschicht und Dekorfilm
2	**Grundschicht**
3	**Gegenzug**

TÜV PROFI CERT product 70 710 4061-4 www.proficert.com TÜV Hessen

emissionsgeprüft schadstoffgeprüft PREMIUM

CE - 25 - Windmöller GmbH Charles-Lindbergh-Ring 13 D-32756 Detmold DOP: 0301010 EN 14041:2004 / AC2006 1658 Bfl-s1 DS E1 HCHO ≤ 2 kV ≥ 0,15 W/(mK) www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Information representative des emissions dans l'air interieur des substances volatiles presentant un risque de toxicite par inhalation, sur une echelle de classe allant de C (fortes emissions) a A+ (tres faibles emissions)

Phthalat frei Phthalate free

factorymade coated

Hinweise:

- Fußbodenheizung
  Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 29° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmöller GmbH vorbehalten.