
DATI TECNICI

wineo 600 Rigid

Pavimento resiliente eterogeneo per installazione flottante - tipologia di pavimento conforme a DIN EN 16511

wineo

	wood	wood XL	stone XL
Formato	1212 x 186 mm	1507 x 234 mm	746 x 477 mm
Spessore	5 mm	5 mm	5 mm
Doghe, piastre / m² per pacco	8 / 1,80 m²	6 / 2,12 m²	6 / 2,14 m²
Pacchi / m² per pallet	56 / 100,80 m²	48 / 101,76 m²	44 / 94,16 m²
Garanzia	Le nostre condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo – www.wineo.de		



Classificazioni

Classe di utilizzo 23 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree residenziali
Classe di utilizzo 32 EN ISO 10874	utilizzo medio in aree commerciali
Contenuto di agglomeranti EN ISO 10582	tipo I
Classificazione antiscivolo DIN 51130	R 9
Resistenza ad agenti chimici ed a macchie EN 438-2	Gruppo 1 + 2: grado 5 Gruppo 3: grado 4
Resistenza alla luce EN ISO 105-B02	Resistenza alla luce (procedura 2) ≥ 6
Impronta residua EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm
Resistenza termica EN 12667	~ 0,05 (m²K)/W senza materassino sottopavimento ~ 0,06 (m²K)/W in abbinamento a silentRIGID
Test con sedia con rotelle ISO 4918	25000 passaggi nessun danno con ruote tipo W
Proprietà antistatiche EN 1815	≤ 2 kV
Riduzione del rumore da impatto EN ISO 16251-1	~ 6 dB senza materassino sottopavimento fino a 13 dB in abbinamento a silentRIGID
Stabilità dimensionale EN ISO 23999	≤ 0,1%
REACH	privo di sostanze SVHC ≥ 0,1%
Smaltimento	Privati: può essere smaltito con i normali rifiuti indifferenziati / rifiuti ingombranti Ambito commerciale: codice rifiuto AVV 170203

Struttura del prodotto

1	**Strato protettivo**
2	**Struttura finitura** diversi effetti superficiali
3	**Strato di usura** spessore 0,4 mm
4	**Decoro** pellicola decorativa
5	**Strato superiore elastico**
6	**Supporto centrale**
7	**Incastro di testa** tecnologia Connect
8	**Strato inferiore elastico**
9	**Materassino sottopavimento silentRIGID** (disponibile separatamente)

wood - micro-bisellatura sui 4 lati
wood XL - finitura a registro, micro-bisellatura sui 4 lati
stone XL - fuga reale

Windmöller GmbH
Charles-Lindbergh-Ring 13
D-32756 Detmold

- 25 -

DOP: 0301012
EN 14041:2004 / AC2006
1658

E1 HCHO

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+

A+ A B C

Information representative des emissions dans l'air interieur des substances volatiles presentant un risque de toxicite par inhalation, sur une echelle de classe allant de C (fortes emissions) a A+ (tres faibles emissions)

Phthalat frei · Phthalate free

factory made coated

Note:

- Riscaldamento a pavimento: adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici regolati fino a una temperatura superficiale di 27 °C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmöller GmbH.