


PURLINE | wineo 1500 plank+tile | doghe per installazione a incollo**wineo****Pavimento resiliente in poliuretano conforme a EN 16776****senza cloro aggiunto, privo di solventi e plastificanti**

	wood XS	wood L	wood XL	stone XL	graphic XL textile XL	fusion XL			
Formato	480x80 mm	1200x200 mm	1500x250 mm	1000x500 mm	1000x500 mm	1000x500 mm			
Spessore	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm			
Peso	3,4 kg/m²	3,4 kg/m²	3,4 kg/m²	3,4 kg/m²	3,4 kg/m²	3,4 kg/m²			
Doghe, piastre / m² per pacco	40 / 1,54 m²	20 / 4,80 m²	12 / 4,50 m²	10 / 5,00 m²	10 / 5,00 m²	10 / 5,00 m²			
Pacchi / m² per pallet	144/221,76 m²	60/288,00 m²	56/252,00 m²	54/270,00 m²	54/270,00 m²	50/250,00 m²			
Garanzia	Le nostre condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo – www.wineo.de								
Classificazioni							Struttura del prodotto		
	Classe di utilizzo 23 EN ISO 10874			utilizzo intenso in aree residenziali			1		
	Classe di utilizzo 34 EN ISO 10874			utilizzo molto intenso in aree commerciali					
	Classe di utilizzo 43 EN ISO 10874			utilizzo intenso in aree industriali					
Resistenza al graffio EN 16776, Appendice A				Classe di utilizzo 34: ≥ 6 N Classe di utilizzo 43: ≥ 7 N			2		
Classificazione antiscivolo upi R 9729				GS 1 / GS 2 in base alla struttura superficiale					
	Classificazione antiscivolo DIN 51130			R9			3		
	Resistenza ad agenti chimici ed a macchie EN ISO 26987			ottima resistenza in funzione della concentrazione ed al tempo di permanenza					
	Resistenza alla luce EN ISO 105-B02			~ 7			       		
	Impronta residua EN ISO 24343-1			≤ 0,10 mm					
	Test con piede di mobile EN 424			piede tipo 2 – nessun danno visibile					
	Test con sedia con rotelle ISO 4918			25000 passaggi nessun danno con ruote tipo W					
	Resistenza termica ISO 8302			~ 0,01 (m²K)/W					
	Riduzione del rumore da impatto EN ISO 10140			~ 8 dB					
	Stabilità dimensionale EN ISO 23999			≤ 0,15%					
	Flessibilità e deformazione EN ISO 24344			≥ 20 mm					
REACH				privo di sostanze SVHC ≥ 0,1%					
Smaltimento				Privati: può essere smaltito con i normali rifiuti indifferenziati / rifiuti ingombranti Ambito commerciale: codice rifiuto AVV 170203					
 Windmüller GmbH Charles-Lindbergh-Ring 13 D-32756 Detmold DOP: 2101010 EN 14041:2004 / AC2006 1658  www.wineo.de  Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (tres faibles émissions)  Registrierungs-Code NAPCCU www.dgnb-navigator.de   EPD Institut Bauen und Umwelt e.V. 									

Note:

- Riscaldamento a pavimento: adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici regolati fino a una temperatura superficiale di 29 °C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmüller GmbH.