

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

wineo 400 à coller - 2023


Revêtement de Sol Souple à coller – Sol en accord avec la Norme EN ISO 10582

wineo

	wood XS	wood L	wood XL	stone L
				
Format	610 x 122 mm	1200 x 180 mm	1505 x 235 mm	610 x 305 mm
Épaisseur du produit	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Lames / Dalles / m² par paquet	24 / 1,79 m²	18 / 3,89 m²	12 / 4,24 m²	16 / 2,98 m²
Paquets / m² par palette	140 / 250,60 m²	60 / 233,40 m²	60 / 254,40 m²	84 / 250,32 m²
Garantie	Vous trouverez nos conditions de garantie sous – www.wineo.de			



Classifications		Caractéristiques du produit	
	Classe d'usage 23 EN ISO 10874	Espaces habitables en cas d'utilisation intensive	1
	Classe d'usage 31 EN ISO 10874	Zones commerciales avec peu ou une utilisation temporaire	
	Proportion de liant EN ISO 10582	Typ I	2
	R10 Catégorie anti-glisse EN 16165	R 10	3
	Résistance aux taches et chimique EN ISO 26987	Bonne résistance, proportionnelle à la concentration et la durée d'exposition	
	Résistance à la lumière EN ISO 105-B02	Résistance à la lumière (méthode 2) ≥ 6	
	Poinçonnement rémanent EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm sans sous-couche ~ 0,17 mm avec singleGLUE	
	Résistance thermique EN 12667	0,011 (m²K)/W sans sous-couche 0,021 (m²K)/W avec singleGLUE ou silentPLUS	
	Réduction des bruits de pas EN ISO 16251-1	~ 4 dB sans sous-couche ~ 17 dB avec silentPLUS	
	Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999	≤ 0,15 %	
	REACH	exemptes de substances SVHC ≥ 0,1 %	
	Élimination	<u>Privé</u> : possible avec la poubelle domestique normale <u>Commercial</u> : Déchets clé AVV 170203	



Remarques:

- Chauffage par le sol : Adapté à tous les types de système courant de chauffage à circulation d'eau et électrique régulés de façon à ce que la température à la surface de la chape n'excède pas 29° C.
- Nettoyage et entretien : Voir les instructions séparées de nettoyage et d'entretien.
- Windmüller GmbH se réserve le droit d'entreprendre des modifications techniques.