





## TECHNISCHE DATEN

### wineo 400 zum Kleben – 2023

Heterogene Kunststoff-Planken zum Kleben - Belagsart nach DIN EN ISO 10582

Wineo

	wood XS	wood L	wood XL	stone L	
<b>Format</b>	610 x 122 mm	1200 x 180 mm	1505 x 235 mm	610 x 305 mm	
<b>Produktstärke</b>	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	
<b>Planken, Fliesen / m<sup>2</sup> pro Paket</b>	24 / 1,79 m <sup>2</sup>	18 / 3,89 m <sup>2</sup>	12 / 4,24 m <sup>2</sup>	16 / 2,98 m <sup>2</sup>	
<b>Pakete / m<sup>2</sup> pro Palette</b>	140 / 250,60 m <sup>2</sup>	60 / 233,40 m <sup>2</sup>	60 / 254,40 m <sup>2</sup>	84 / 250,32 m <sup>2</sup>	
<b>Garantieleistung</b>	Unsere Garantiebedingungen finden Sie unter - <a href="http://www.wineo.de">www.wineo.de</a>				
<b>Klassifizierungen</b>					<b>Produktaufbau</b>
  <b>Nutzungsklasse 23</b> EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung		  	<b>1</b>	<b>Deckelement</b> Oberflächenstruktur, Oberflächenversiegelung, Nutzschicht und Dekorfilm
  <b>Nutzungsklasse 31</b> EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit geringer oder zeitweiser Nutzung				
  <b>Bindemittelgehalt</b> EN ISO 10582	Typ I		 	<b>2</b>	<b>Grundschicht</b>
  <b>R10</b> Rutschhemmstufe EN 16165	R 10			<b>3</b>	<b>Gegenzug</b>
  <b>Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit</b> EN ISO 26987	Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit		 		4-seitige Microfase
 <b>Lichtechtheit</b> EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) $\geq 6$				
 <b>Resteindruck</b> EN ISO 24343-1	$\leq 0,1$ mm ohne Unterlagsmatte $\sim 0,17$ mm mit singleGLUE				
 <b>Wärmedurchlasswiderstand</b> EN 12667	0,011 (m <sup>2</sup> K)/W ohne Unterlagsmatte 0,021 (m <sup>2</sup> K)/W mit singleGLUE oder silentPLUS				
 <b>Trittschallminderung</b> EN ISO 16251-1	$\sim 4$ dB ohne Unterlagsmatte $\sim 17$ dB im System mit silentPLUS				
 <b>Dimensionsstabilität</b> EN ISO 23999	$\leq 0,15$ %				
<b>REACH</b>	frei von SVHC-Substanzen $\geq 0,1$ %				
<b>Entsorgung</b>	<b>Privat:</b> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <b>Gewerlich:</b> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203				
 - 25 -  DOP: 0301010 EN 14041:2004 / AC2006 1658      <a href="http://www.wineo.de">www.wineo.de</a>	 Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)		  <b>PREMIUM</b>		 Phthalat frei Phthalate free

#### Hinweise:

- Fußbodenheizung  
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von max. 29° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmöller GmbH vorbehalten.