

DANE TECHNICZNE

wineo 400 Rigid na click– 2023

Heterogeniczne podogi winylowe do montażu w systemie plywającym
zgodnie z normą DIN EN ISO 16511

wineo

	wood L	wood XL	stone L	
Wymiary	1220 x 180 mm	1522 x 225 mm	610 x 305 mm	
Grubość produktu	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	
Ilość paneli, płytek / m² w paczce	10 / 2,20 m²	6 / 2,05 m²	10 / 1,86 m²	
Ilość paczek / m² na palecie	48 / 105,60 m²	52 / 106,60 m²	60 / 111,60 m²	
Gwarancja	Nasze warunki gwarancji można znaleźć na stronie - www.wineo.de			
Klasyfikacja				Budowa produktu
	Klasa użytkowa 23 EN ISO 10874	Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne		1 Elementy warstwy wierzchniej struktura powierzchni, impregnacja powierzchni, warstwa użytkowa i papier dekoracyjny
	Klasa użytkowa 31 EN ISO 10874	Słabo obciążone pomieszczenia publiczne		
	Zawartość spoiwa EN ISO 10582	Typ I		2 Płyta nośna SPC ze zintegrowaną matą podkładową noiseREDUCT
	R10 Klasa antypoślizgowości EN 16165	R 10		3 Technologia łączenia LocTec 
	Odporność na zaplamienia EN 438	Materiały grupy 1 + 2: Poziom 4 Materiały grupy 3: Poziom 3		wood L / stone L 4-stronna mikrofaza wood XL V-fuga
	Odporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02	Odporność na działanie promieniowania UV (metoda 2) ≥ 6		 70 710 4061-6 www.profi-cert.com  emissionsgeprüft schadstoffgeprüft PREMIUM
	Nacisk punktowy EN ISO 24343-1	≤ 0,2 mm		
	Współczynnik oporu ciepła EN 12667	0,035 (m²K)/W		
	Tłumienie dźwięku kroków na zewnątrz pomieszczenia EN ISO 16251-1	~ 19 dB		
	Stabilność wymiarów EN ISO 23999	≤ 0,1%		
REACH		Wolne od substancji SVHC ≥ 0,1 %		
Usuwanie odpadów		Pomieszczenia prywatne: można wyrzucać ze śmieciami domowymi Pomieszczenia publiczne: kod wg katalogu odpadów: AVV 170203		



- 25 -



≥ 0,10 W/(mK)

www.wineo.de

Windmüller GmbH
Charles-Lindbergh-Ring 13
D-32756 Detmold

DOP: 0301013
EN 14041:2004 / AC2006
1658

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR



Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

Phthalat frei



factory made
coated

Wskazówki:

- Układanie na ogrzewaniu podłogowym: nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe i regulowany system elektryczny– temperatura powierzchni nie może przekroczyć 27° C.
- Czyszczenie i pielęgnacja: patrz osobna instrukcja czyszczenia i pielęgnacji.
- Firma Windmüller GmbH zastrzega sobie prawo zmian danych technicznych.