
DANE TECHNICZNE

wineo 600 Rigid

Heterogeniczne podłogi winylowe do montażu w systemie pływającym zgodnie z normą DIN EN 16511

wineo

	wood	wood XL	stone XL
Wymiary	1212 x 186 mm	1507 x 234 mm	746 x 477 mm
Grubość produktu	5 mm	5 mm	5 mm
Ilość paneli, płytek / m² w paczce	8 / 1,80 m²	6 / 2,12 m²	6 / 2,14 m²
Ilość paczek / m² na palecie	56 / 100,80 m²	48 / 101,76 m²	44 / 94,16 m²
Gwarancja	Nasze warunki gwarancji można znaleźć na stronie - www.wineo.de		



Klasyfikacja		
Klasa użytkowa 23 EN ISO 10874	Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne	
Klasa użytkowa 32 EN ISO 10874	Średnio obciążone pomieszczenia publiczne	
Zawartość spoiwa EN ISO 10582	Typ I	
Klasa antypoślizgowości DIN 51130	R 9	
Odporność na zaplamienia EN 438-2	Materiał grupy 1 + 2: Poziom 5 Materiał grupy 3: Poziom 4	
Odporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02	Odporność na działanie promieniowana UV (metoda 2) ≥ 6	
Nacisk punktowy EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	
Współczynnik oporu ciepła EN 12667	Bez maty wyciszającej ~ 0,05 (m²K)/W Z matą silentRIGID ~ 0,06 (m²K)/W	
Odporność na kółka obrotowe ISO 4918	Żadnych widocznych szkód po 25000 prób z kółkami obrotowymi typu W	
Właściwości antystatyczne EN 1815	≤ 2 kV	
Tłumienie dźwięku kroków na zewnątrz pomieszczenia EN ISO 16251-1	Bez maty wyciszającej ~ 6 dB Z matą silentRIGID do 13 dB	
Stabilność wymiarów EN ISO 23999	≤ 0,1%	
REACH	Wolne od substancji SVHC ≥ 0,1 %	
Usuwanie odpadów	Pomieszczenia prywatne: można wyrzucać ze śmieciami domowymi Pomieszczenia publiczne: kod wg katalogu odpadów:AVV 170203	

Budowa produktu	
1	**Impregnacja powierzchni**
2	**Struktura powierzchni** Różnorodna
3	**Warstwa użytkowa** Grubość 0,4 mm
4	**Design** Papier dekoracyjny
5	**Elastyczna powierzchnia**
6	**Nośnik**
7	**System łączenia** Technologia Connect
8	**Elastyczna warstwa spodnia**
9	**Mata podkładowa silentRIGID (dostępna osobno)**

wood - Fazowana krawędź
wood XL - Struktura Synchron
- Fazowana krawędź
stone XL - Autentyczne fugi

TÜV PROFI CERT product 70 710 4061-4 www.profi-cert.com
emissionsgeprüft schadstoffgeprüft PREMIUM

CE
- 25 -
Windmöller GmbH
Charles-Lindbergh-Ring 13
D-32756 Detmold
DOP: 0301012
EN 14041:2004 / AC2006
1658
Bfl-s1 DS E1 HCHO
www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C
Information representative des emissions dans l'air interieur des substances volatiles presentant un risque de toxicite par inhalation, sur une echelle de classe allant de C (fortes emissions) a A+ (tres faibles emissions)

Phthalat frei · Phthalate free

factory made coated

Wskazówki:

- Układanie na ogrzewaniu podłogowym: nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe i regulowany system elektryczny– temperatura powierzchni nie może przekroczyć 27° C.
- Czyszczenie i pielęgnacja: patrz osobna instrukcja czyszczenia i pielęgnacji.
- Firma Windmöller GmbH zastrzega sobie prawo zmian danych technicznych.