

DANE TECHNICZNE

wineo 600

Heterogeniczne podłogi winylowe do klejenia zgodnie z normą DIN EN ISO 10582

wineo

	wineo 600 wood	wineo 600 wood XL	wineo 600 stone XL
Wymiary	1200 x 180 mm	1505 x 235 mm	914 x 457 mm
Grubość produktu	2 mm	2 mm	2 mm
Ilość paneli, płytek / m² w paczce	18 / 3,89 m ²	12 / 4,24 m ²	12 / 5,01 m ²
Ilość paczek / m² na palecie	60 / 233,40 m ²	64 / 271,36 m ²	52 / 260,52 m ²
Gwarancja	Nasze warunki gwarancji można znaleźć na stronie - www.wineo.de		








Klasyfikacja		Budowa produktu
 Klasa użytkowa 23 EN ISO 10874	Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne	1 Impregnacja powierzchni
 Klasa użytkowa 32 EN ISO 10874	Średnio obciążone pomieszczenia publiczne	2 Struktura powierzchni Różnorodna
 Klasa użytkowa 41 EN ISO 10874	Słabo obciążone pomieszczenia przemysłowe	3 Warstwa użytkowa Grubość 0,4mm
Zawartość spoiwa EN ISO 10582	Typ I	4 Dekor Papier dekoracyjny
 R9 Klasa antypoślizgowości DIN 51130	R 9	5 Warstwa podstawowa
 Odporność na zaplamienia i działanie substancji chemicznych EN ISO 26987	Dobra odporność w zależności od stężenia i czasu działania	6 Przeciwiąg
 Odporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02	Odporność na działanie promieniowania UV (metoda 2) ≥ 6	7 Matą podkładową silentPLUS (dostępna osobno)
 Nacisk punktowy EN ISO 24343-1	Bez maty wyciszającej $\leq 0,1$ mm Z matą silentPREMIUM $\sim 0,17$ mm	
 Odporność na kółka obrotowe ISO 4918	Żadnych widocznych szkód po 25000 prób z kółkami obrotowymi typu W	
 Współczynnik oporu ciepła EN 12667	Bez maty wyciszającej $\leq 0,011$ (m ² K)/W Z matą silentPREMIUM lub silentPLUS $\leq 0,021$ (m ² K)/W	
 Tłumienie dźwięku kroków na zewnątrz pomieszczenia EN ISO 16251-1	~ 4 dB ~ 17 dB w połączeniu z matą silentPLUS	
 Stabilność wymiarów EN ISO 23999	$\leq 0,15$ %	
Usuwanie odpadów	<u>Pomieszczenia prywatne:</u> można wyrzucać ze śmieciami domowymi <u>Pomieszczenia publiczne:</u> kod wg katalogu odpadów: AVV 170203	



CE
- 18 -

Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

 Bfl=1  DS  E1  ≤ 2 kW  $\leq 0,15$ W/(mK)

www.wineo.de

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

 **A+**

A+ A B C

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)



factory made coated

Wskazówki:

- Układanie na ogrzewaniu podłogowym: nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe i regulowany system elektryczny – temperatura powierzchni nie może przekroczyć 29° C.
- Czyszczenie i pielęgnacja: patrz osobna instrukcja czyszczenia i pielęgnacji.
- Firma Windmüller GmbH zastrzega sobie prawo zmian danych technicznych.