DATI TECNICI Biopavimento PURLINE | wineo 1200 Multi-Layer Pavimento resiliente multistrato conforme a ISO 20326 per per installazione flottante wineo 1200 wood XXL Multi-Layer wineo 1200 stone XL Multi-Layer **Formato** 1845 x 237 mm 913 x 488 mm Spessore 9 mm 9 mm Peso ~ 9,1 kg/m² ~ 8,9 kg/m² Verriegelung Fold-Down LocTec Doghe, piastre / m² 5 / 2,19 m² 5 / 2.23 m² per pacco Pacchi / m² 34 / 75,82 m² 48 / 105,12 m² per pallet 30 anni per l'uso in ambito residenziale come dalle Condizioni di garanzia di Windmöller -Garanzia www.wineo.de Classificazioni Struttura del prodotto Classe di utilizzo 23 Strati di finitura utilizzo intenso in aree residenziali EN ISO 10874 · strato di finitura in PU con superficie strutturata Classe di utilizzo 33 · carta decorativa utilizzo intenso in aree commerciali EN ISO 10874 strato stabilizzante Classificazione antiscivolo R 9 DIN 51130 Incastro di testa 2 wood XL - Fold-Down Resistenza ad agenti chimici ed a ottima resistenza in funzione della stone XL - LocTec macchie EN ISO 26987 concentrazione ed al tempo di permanenza Supporto centrale Resistenza alla luce pannello in HDF Aqua- Protect® EN ISO 105-B02 dotato di protezione antirigonfiamento 3 Impronta residua ≤ 0,10 mm EN ISO 24343-1 Materassino fonoassorbente Test con sedia con rotelle 25000 passaggi 4 materassino fonoassorbente EN 425 nessun danno con ruote tipo W soundPROTECT integrato Resistenza termica 0,06 (m²K)W EN 12667 Riduzione del rumore da impatto ~ 15 dB EN ISO 10140 Riduzione del rumore da calpestio ~ 29 % www.blauer-engel.de/uz176 REACH privo di sostanze SVHC ≥ 0,1% Privati: può essere smaltito con i normali rifiuti Smaltimento indifferenziati / rifiuti ingombranti Ambito commerciale: codice rifiuto AVV170203









Note:

- Riscaldamento a pavimento:
- adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici regolati fino a una temperatura superficiale di 27 °C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmöller GmbH.