

DATI TECNICI

PURLINE | wineo 1000 per installazione flottante

Pavimento resiliente in poliuretano conforme a EN 16776
privo di cloro, solventi e plastificanti

wineo

 a incastro click	wood L	wood XL	stone L		
Formato	1295 x 195 mm	1507 x 246 mm	642 x 330,5 mm		
Spessore	5 mm	5 mm	5 mm		
Giunzione dei profili	Fold-Down 	Fold-Down 	LocTec 		
Peso	9 kg/m²	9 kg/m²	9 kg/m²		
Doghe, piastre / m² per pacco	8 / 2,02 m²	6 / 2,22 m²	10 / 2,12 m²		
Pacchi / m² per pallet	56 / 113,12 m²	48 / 106,56	52 / 110,24 m²		
Garanzia	Le nostre condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo – www.wineo.de				
Classificazioni				Struttura del prodotto	
	Classe di utilizzo 23 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree residenziali		1	Strati di finitura • strato di finitura in PU con superficie strutturata • carta decorativa • strato stabilizzante
	Classe di utilizzo 32 EN ISO 10874	utilizzo medio in aree commerciali			
	R9 Classificazione antiscivolo DIN 51130	R 9		2	Giunzione dei profili incastro Fold-Down (wood) incastro LocTec (stone)
	Resistenza ad agenti chimici ed a macchie – EN ISO 26987	ottima resistenza in funzione della concentrazione ed al tempo di permanenza			
	Resistenza alla luce EN ISO 105-B02	~ 7		3	Strato di supporto composto ad alte prestazioni
	Impronta residua EN ISO 24343-1	~ 0,05 mm			
	Test con piede di mobile EN 424	piede tipo 0 – nessun danno visibile		4	Controbilanciatura sistema Fleece TEC integrato
	Test con sedia con rotelle EN 425	25000 passaggi nessun danno con ruote tipo W			
	Resistenza termica ISO 8302	0,01 (m²K)/W		   www.blauer-engel.de/uz120          	
	Riduzione del rumore da impatto EN ISO 10140	~ 8 dB senza materassino sottopavimento ~ 16 dB in abbinamento a silentCOMFORT			
	Stabilità dimensionale EN ISO 23999	~ 0,10%			
REACH		privo di sostanze SVHC ≥ 0,1%			
Smaltimento		Privati: può essere smaltito con i normali rifiuti indifferenziati / rifiuti ingombranti Ambito commerciale: codice rifiuto AVV 170203			

Note:

- Riscaldamento a pavimento: adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici regolati fino a una temperatura superficiale di 27 °C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmüller GmbH.