# DANE TECHNICZNE

## wineo 400 do klejenia – 2023

**Heterogeniczne podłogi winylowe do klejenia zgodnie z normą DIN EN ISO 10582**

wineo

| | wood XS | wood L | wood XL | stone L |
|---|---|---|---|---|
| **Wymiary** | 610 x 122 mm | 1200 x 180 mm | 1505 x 235 mm | 610 x 305 mm |
| **Grubość produktu** | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| **Ilość paneli, płytek / m² w paczce** | 24 / 1,79 m² | 18 / 3,89 m² | 12 / 4,24 m² | 16 / 2,98 m² |
| **Ilość paczek / m² na palecie** | 140 / 250,60 m² | 60 / 233,40 m² | 60 / 254,40 m² | 84 / 250,32 m² |
| **Gwarancja** | Nasze warunki gwarancji można znaleźć na stronie - www.wineo.de | | | |




### Klasyfikacja

| | |
|---|---|
| **Klasa użytkowa 23** EN ISO 10874 | Mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne |
| **Klasa użytkowa 31** EN ISO 10874 | Słabo obciążone pomieszczenia publiczne |
| Zawartość spoiwa EN ISO 10582 | Typ I |
| Klasa antypoślizgowości EN 16165 | R 10 |
| Odporność na zaplamienia i działanie substancji chemicznych EN ISO 26987 | Dobra odporność w zależności od stężenia i czasu działania |
| Odporność na działanie promieniowania UV EN ISO 105-B02 | Odporność na działanie promieniowania UV (metoda 2) ≥ 6 |
| Nacisk punktowy EN ISO 24343-1 | ≤ 0,1 mm bez maty podkładowej<br>~ 0,17 mm z matą podkładową singleGLUE |
| Współczynnik oporu ciepła EN 12667 | 0,011 (m²K)/W bez maty podkładowej<br>0,021 (m²K)/W z matą singleGLUE lub silentPLUS |
| Tłumienie dźwięku kroków na zewnątrz pomieszczenia EN ISO 16251-1 | ~ 4 dB bez maty podkładowej<br>~ 17 dB z matą silentPLUS |
| Stabilność wymiarów EN ISO 23999 | ≤ 0,15 % |
| REACH | Wolne od substancji SVHC ≥ 0,1 % |
| Usuwanie odpadów | Pomieszczenia prywatne: można wyrzucać ze śmieciami domowymi<br>Pomieszczenia publiczne: kod wg katalogu odpadów: AVV 170203 |

### Budowa produktu

| | |
|---|---|
| 1 | **Elementy warstwy wierzchniej** struktura powierzchni, impregnacja powierzchni, warstwa użytkowa i papier dekoracyjny |
| **2** | **Warstwa podstawowa** |
| **3** | **Przeciwciąg** |
| | 4-stronna fazowana krawędź |

TÜV PROFI CERT produkt 70 710 4061-6 www.proficert.com

emissionsgeprüft schadstoffgeprüft PREMIUM

CE - 25 -
Windmöller GmbH
Charles-Lindbergh-Ring 13
D-32756 Detmold
DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658
Bfl-s1 | DS | E1 HCHO | ≤ 2 kV | ≥ 0,15 W/(mK)
www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C
Information representative des emissions dans l'air interieur des substances volatiles presentant un risque de toxicite par inhalation, sur une echelle de classe allant de C (fortes emissions) a A+ (tres faibles emissions)

Phthalat frei / Phthalate free

factorymade coated

**Wskazówki:**

- Układanie na ogrzewaniu podłogowym: nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe i regulowany system elektryczny– temperatura powierzchni nie może przekroczyć 29° C.
- Czyszczenie i pielęgnacja: patrz osobna instrukcja czyszczenia i pielęgnacji.
- Firma Windmöller GmbH zastrzega sobie prawo zmian danych technicznych.