

DATI TECNICI

wineo 400 per incollare – 2023

Pavimento resiliente eterogeneo per installazione ad incollo - tipologia di pavimento
conforme a DIN ISO 10582

Wineo

	wood XS	wood L	wood XL	stone L					
Formato	610 x 122 mm	1200 x 180 mm	1505 x 235 mm	610 x 305 mm					
Spessore	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm					
Doghe, piastre / m² per pacco	24 / 1,79 m ²	18 / 3,89 m ²	12 / 4,24 m ²	16 / 2,98 m ²					
Pacchi / m² per pallet	140 / 250,60 m ²	60 / 233,40 m ²	60 / 254,40 m ²	84 / 250,32 m ²					
Garanzia	Le nostre condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo – www.wineo.de								
Classificazioni					Struttura del prodotto				
Classe di utilizzo 23 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree residenziali				Elemento di copertura Struttura della superficie Sigillatura della superficie Strato di usura e pellicola decorativa				
Classe di utilizzo 31 EN ISO 10874	utilizzo leggero e intermittente in aree commerciali								
Contenuto di agglomeranti EN ISO 10582		tipo I			Supporto centrale				
R10 Classificazione antiscivolo EN 16165	R 10				Controbilanciatura				
Resistenza ad agenti chimici ed a macchie EN ISO 26987	buona resistenza in funzione della concentrazione ed al tempo di permanenza				micro-bisellatura sui 4 lati				
Resistenza alla luce EN ISO 105-B02	Resistenza alla luce (procedura 2) ≥ 6								
Impronta residua EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm senza materassino sottopavimento ~ 0,17 mm in abbinamento a singleGLUE, doubleGLUE								
Resistenza termica EN 12667	0,011 (m ² K)/W senza materassino sottopavimento 0,021 (m ² K)/W in abbinamento a singleGLUE doubleGLUE								
Riduzione del rumore da impatto EN ISO 16251-1	~ 4 dB senza materassino sottopavimento ~ 17 dB in abbinamento a silentPLUS								
Stabilità dimensionale EN ISO 23999	≤ 0,15 %								
REACH		privo di sostanze SVHC ≥ 0,1 %							
Smaltimento		<u>Privati:</u> può essere smaltito con i normali rifiuti indifferenziati / rifiuti ingombranti <u>Ambito:</u> commerciale: codice rifiuto AVV 170203							
 Windmöller GmbH Charles-Lindbergh-Ring 13 D-32756 Detmold DOP: 0301010 EN 14041:2004 / AC2006 1658 - 25 - www.wineo.de									
 ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)									
 factory made coated									

Note:

- Riscaldamento a pavimento
adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici regolati fino a una temperatura superficiale massima di 29 °C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmöller GmbH.