






















wineo 600

Heterogene Kunststoff-Planken zum Kleben - Belagsart nach DIN EN ISO 10582

wineo

	<b>wineo 600 wood</b>	<b>wineo 600 wood XL</b>	<b>wineo 600 stone XL</b>	
<b>Format</b>	1200 x 180 mm	1505 x 235 mm	914 x 457 mm	
<b>Produktstärke</b>	2 mm	2 mm	2 mm	
<b>Planken, Fliesen / m<sup>2</sup> pro Paket</b>	18 / 3,89 m <sup>2</sup>	12 / 4,24 m <sup>2</sup>	12 / 5,01 m <sup>2</sup>	
<b>Pakete / m<sup>2</sup> pro Palette</b>	60 / 233,40 m <sup>2</sup>	64 / 271,36 m <sup>2</sup>	52 / 260,52 m <sup>2</sup>	
<b>Garantieleistung Garantieverlängerung</b>	20 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen - www.wineo.de + 5 Jahre bei Verlegung auf einer PU-Unterlagsmatte			
<b>Klassifizierungen</b>				<b>Produktaufbau</b>
	<b>Nutzungsstufe 23</b> EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung		<b>1 Deckelement</b> Oberflächenstruktur Oberflächenversiegelung Nutzschicht und Dekorfilm
	<b>Nutzungsstufe 32</b> EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit mittlerer Nutzung		
	<b>Nutzungsstufe 41</b> EN ISO 10874	Bereiche in der Leichtindustrie mit mäßiger Nutzung		
	Bindemittelgehalt EN ISO 10582	Typ I		<b>2 Grundschrift</b>
	<b>R9</b> Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9		<b>3 Gegenzug</b>
	Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit		
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6		
	Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm ohne Unterlagsmatte ~ 0,17 mm mit singleGLUE		
	Stuhlrollenversuch ISO 4918	25000 Umdrehungen kein Schaden mit Rollen Typ W		
	Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	≤ 0,011 (m <sup>2</sup> K)/W ohne Unterlagsmatte ≤ 0,021 (m <sup>2</sup> K)/W mit singleGLUE oder silentPLUS		
	Trittschallminderung EN ISO 16251-1	~ 4 dB ~ 17 dB im System mit singleGLUE oder silentPLUS		
	Dimensionsstabilität EN ISO 23999	~ 0,15 %		
	REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %		
	Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203		
 Windmüller GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf  DOP: 0301010 EN 14041:2004 / AC2006 1658       www.wineo.de		 <p>Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)</p>		

**Hinweise:**

- Fußbodenheizung  
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.