
























Biopavimento PURLINE | wineo 1500 | doghe per installazione a incollo

wineo

Pavimento resiliente in poliuretano conforme a EN 16776
senza cloro aggiunto, privo di solventi e plastificanti






	wood XS	wood L	wood XL	stone XL	fusion XL
Formato	600 x 100 mm	1200 x 200 mm	1500 x 250 mm	1000 x 500 mm	1000 x 500 mm
Spessore	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Peso	3,45 kg/m ²	3,45 kg/m ²	3,45 kg/m ²	3,45 kg/m ²	3,45 kg/m ²
Doghe, piastre / m² per pacco	28 / 1,68 m ²	20 / 4,8 m ²	12 / 4,5 m ²	10 / 5,00 m ²	10 / 5,00 m ²
Pacchi / m² per pallet	144 / 241,92 m ²	48 / 230,40 m ²	52 / 234,00 m ²	50 / 250,00 m ²	50 / 250,00 m ²
Garanzia	30 anni per l'uso in ambito residenziale come dalle Condizioni di garanzia di Windmüller – www.wineo.de				



Classificazioni		Struttura del prodotto
 Classe di utilizzo 23 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree residenziali	1 Strati di finitura • strato di finitura in PU con superficie strutturata • carta decorativa • strato stabilizzante
 Classe di utilizzo 34 EN ISO 10874	utilizzo molto intenso in aree commerciali	
 Classe di utilizzo 43 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree industriali	
Resistenza al graffio EN 16776, Appendice A	Classe di utilizzo 34: ≥ 6 N Classe di utilizzo 43: ≥ 7 N	2 Strato di supporto ecuran, composto ad alte prestazioni
Classificazione antiscivolo upi R 9729	GS 1 / GS 2 in base alla struttura superficiale	
 R9 Classificazione antiscivolo DIN 51130	R9	3 Controbilanciatura sistema Fleece TEC integrato
 Resistenza ad agenti chimici ed a macchie EN ISO 26987	ottima resistenza in funzione della concentrazione ed al tempo di permanenza	   <p>www.blauer-engel.de/uz120</p>      
 Resistenza alla luce EN ISO 105-B02	~ 7	
 Impronta residua EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	
 Test con piede di mobile EN 424	piede tipo 2 – nessun danno visibile	
 Test con sedia con rotelle EN 425	25000 passaggi nessun danno con ruote tipo W	
 Resistenza termica ISO 8302	~ 0,01 (m ² K)/W	
 Riduzione del rumore da impatto EN ISO 10140	~ 4 dB ~ 17 dB in abbinamento a silentPLUS	
 Stabilità dimensionale EN ISO 23999	≤ 0,15%	
 Flessibilità e deformazione EN ISO 24344	≥ 20 mm	
REACH	privo di sostanze SVHC ≥ 0,1%	
Smaltimento	<u>Privati:</u> può essere smaltito con i normali rifiuti indifferenziati / rifiuti ingombranti <u>Ambito commerciale:</u> codice rifiuto AVV 170203	

CE Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 2101010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+

A+ A B C

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (tres faibles émissions)

DGNB NAVIGATOR

Registrierungs-Code
NAPCCU

www.dgnb-navigator.de

GREENGUARD

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW VOC EMISSIONS

GOLD

THIRD-PARTY VERIFIED

EPD

Institut Bauen und Umwelt eV

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL

M1

Note:

- Riscaldamento a pavimento: adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici regolati fino a una temperatura superficiale di 27 °C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmüller GmbH.