## PURLINE | wineo 1200 per installazione flottante (Semi-Rigid) Pavimento resiliente in poliuretano conforme a EN 16776 senza cloro aggiunto, privo di solventi e plastificanti wineo 1200 wineo 1200 wood XL V4 stone XL **Formato** 1507 x 246 mm 1000 x 500 mm Spessore 5 mm 9 kg/m² Peso 9 kg/m<sup>2</sup> Incastro di testa LocTec Fold-Down Doghe, piastre / m² 6 / 2,22 m<sup>2</sup> 6 / 3,00 m<sup>2</sup> per pacco Pacchi / m² 48 / 106.56 m<sup>2</sup> 36 / 108.00 m<sup>2</sup> per pallet Garanzia Le nostre condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo - www.wineo.de Classificazioni Struttura del prodotto Strati di finitura Classe di utilizzo 23 utilizzo intenso in aree residenziali EN ISO 10874 • strato di finitura in PU con superficie strutturata Classe di utilizzo 33 carta decorativa utilizzo intenso in aree commerciali EN ISO 10874 · strato stabilizzante Resistenza al graffio Classe di utilizzo 33: ≥ 6 N Incastro di testa EN 16776, Appendice A wood XL – Fold-Down Classificazione antiscivolo R9 stone XL - LocTec R 9 Resistenza ad agenti chimici ed a macchie ottima resistenza in funzione della Strato di supporto - EN ISO 26987 concentrazione ed al tempo di permanenza composto ad alte prestazioni 3 Tele-Stop Resistenza alla luce EN ISO 105-B02 Controbilanciatura Impronta residua ≤ 0,10 mm EN ISO 24343-1 sistema Fleece TEC integrato Test con piede di mobile viene esaminato: bisellatura sui quattro lati verniciata (V4) EN 424 piede tipo 2 – nessun danno visibile Test con sedia con rotelle 25000 passaggi EN 425 nessun danno con ruote tipo W Resistenza termica 0,01 (m<sup>2</sup>K)/W ISO 8302 PROFI Riduzione del rumore da impatto ~ 5 dB EN ISO 10140 Stabilità dimensionale ≤ 0,15 % EN ISO 23999 RFACH privo di sostanze SVHC ≥ 0,1% Privati: può essere smaltito con i normali rifiuti Smaltimento indifferenziati / rifiuti ingombranti www.blauer-engel.de/uz120 Ambito commerciale: codice rifiuto Windmöller GmbH ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR Charles-Lindbergh-Ring 13 D-32756 Detmold eco 2

## Note:

- Riscaldamento a pavimento:
- adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici regolati fino a una temperatura superficiale di 27 °C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmöller GmbH.