

DATI TECNICI

Biopavimento PURLINE | wineo 1200 per installazione a incollo
 Pavimento resiliente in poliuretano conforme a EN 16776
 senza cloro aggiunto, privo di solventi e plastificanti

	wineo 1200 wood XL V4	wineo 1200 stone XL
Formato	1500 x 250 mm	1000 x 500 mm
Spessore	2,2 mm	2,2 mm
Peso	3 kg/m ²	3 kg/m ²
Doghe, piastre / m²	14 / 5,25 m ²	12 / 6,00 m ²
Pacchi / m² per pallet	56 / 294,00 m ²	50 / 300,00 m ²
Garanzia	30 anni per l'uso in ambito residenziale come dalle Condizioni di garanzia di Windmüller – www.wineo.de	



Classificazioni		Struttura del prodotto
Classe di utilizzo 23 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree residenziali	1 Strati di finitura • strato di finitura in PU con superficie strutturata • carta decorativa • strato stabilizzante
Classe di utilizzo 33 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree commerciali	
Classe di utilizzo 42 EN ISO 10874	utilizzo medio in aree industriali	
Resistenza al graffio EN 16776, Appendice A	Classe di utilizzo 33: ≥ 6 N Classe di utilizzo 42: ≥ 7 N	2 Strato di supporto ecuran, composto ad alte prestazioni
R9 Classificazione antiscivolo DIN 51130	R 9	3 Controbilanciatura sistema Fleece TEC integrato
Resistenza ad agenti chimici ed a macchie – EN ISO 26987	ottima resistenza in funzione della concentrazione ed al tempo di permanenza	
Resistenza alla luce EN ISO 105-B02	~ 7	wood XL bisellatura sui quattro lati verniciata (V4) www.blauer-engel.de/uz120
Impronta residua EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	
Test con piede di mobile EN 424	piede tipo 2 – nessun danno visibile	
Test con sedia con rotelle EN 425	25000 passaggi nessun danno con ruote tipo W	
Resistenza termica ISO 8302	0,01 (m ² K)/W	
Riduzione del rumore da impatto EN ISO 10140	viene esaminato	
Stabilità dimensionale EN ISO 23999	≤ 0,15 %	
Flessibilità e deformazione EN ISO 24344	≥ 20 mm	
REACH	privo di sostanze SVHC ≥ 0,1%	
Smaltimento	<u>Privati</u> : può essere smaltito con i normali rifiuti indifferenziati / rifiuti ingombranti <u>Ambito commerciale</u> : codice rifiuto	

Note:

- Riscaldamento a pavimento: adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici regolati fino a una temperatura superficiale di 27 °C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmüller GmbH.