

DATI TECNICI

Biopavimento PURLINE | wineo 1000 per installazione flottante

Pavimento resiliente in poliuretano conforme a EN 16776
privo di cloro, solventi e plastificanti

wineo

| | | | |
|---|--|---|---|
|  a incastro click | wood L | wood XL | stone L |
| Formato | 1295 x 195 mm | 1507 x 246 mm | 642 x 330,5 mm |
| Spessore | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Giunzione dei profili | Fold-Down  | Fold-Down  | LocTec  |
| Peso | 9 kg/m ² | 9 kg/m ² | 9 kg/m ² |
| Doghe, piastre / m² per pacco | 8 / 2,02 m ² | 6 / 2,22 m ² | 10 / 2,12 m ² |
| Pacchi / m² per pallet | 56 / 113,12 m ² | 48 / 106,56 | 52 / 110,24 m ² |
| Garanzia | Life Time Garantie in ambito residenziale come dalle Condizioni di garanzia di Windmüller – www.wineo.de | | |



| Classificazioni | | Struttura del prodotto |
|--|---|---|
|  Classe di utilizzo 23 EN ISO 10874 | utilizzo intenso in aree residenziali | 1 Strati di finitura • strato di finitura in PU con superficie strutturata • carta decorativa • strato stabilizzante |
|  Classe di utilizzo 32 EN ISO 10874 | utilizzo medio in aree commerciali | |
|  R9 Classificazione antiscivolo DIN 51130 | R 9 | 2 Giunzione dei profili incastro Fold-Down (wood) incastro LocTec (stone) |
|  Resistenza ad agenti chimici ed a macchie – EN ISO 26987 | ottima resistenza in funzione della concentrazione ed al tempo di permanenza | |
|  Resistenza alla luce EN ISO 105-B02 | ~ 7 | 3 Strato di supporto ecuran, composto ad alte prestazioni |
|  Impronta residua EN ISO 24343-1 | ~ 0,05 mm | |
|  Test con piede di mobile EN 424 | piede tipo 0 – nessun danno visibile | 4 Controbilanciatura sistema Fleece TEC integrato |
|  Test con sedia con rotelle EN 425 | 25000 passaggi nessun danno con ruote tipo W | |
|  Resistenza termica ISO 8302 | 0,01 (m ² K)/W |   |
|  Riduzione del rumore da impatto EN ISO 10140 | ~ 6 dB senza materassino sottopavimento ~ 16 dB in abbinamento a silentCOMFORT | |
|  Stabilità dimensionale EN ISO 23999 | ~ 0,10% | |
| REACH | privo di sostanze SVHC ≥ 0,1% | |
| Smaltimento | <u>Privati:</u> può essere smaltito con i normali rifiuti indifferenziati / rifiuti ingombranti <u>Ambito commerciale:</u> codice rifiuto AVV 170203 |  <p>www.blauer-engel.de/uz120</p>     |

CE
- 18 -
Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf
DOP: 2001010
EN 14041:2004 / AC2006
1658
www.wineo.de

    

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+
A+ A B C

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

DGNB NAVIGATOR
Registrierungs-Code
NAPCCW
www.dgnb-navigator.de

GREENGUARD
GREENGUARD
SILVER

EPD
THIRD-PARTY VERIFIED
Institut Bauen und Umwelt e.V.

floor score
CERTIFIED BY
SCS Global Services

Note:

- Riscaldamento a pavimento: adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici regolati fino a una temperatura superficiale di 27 °C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmüller GmbH.