

DATI TECNICI

wineo 800

Pavimento resiliente eterogeneo per installazione ad incollato - tipologia di pavimento conforme a DIN ISO 10582

wineo

	wineo 800 wood	wineo 800 wood XL	wineo 800 stone XL	wineo 800 tile L / XL / XXL	wineo 800 craft
Formato	1200 x 180mm	1505 x 235 mm	914,4 x 457,2 mm	457,2 x 457,2 mm 914,4 x 457,2 mm 914,4 x 914,4 mm	457,2 x 457,2 mm 914,4 x 101,6 mm
Spessore	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Doghe, piastre / m² per pacco	16 / 3,46 m ²	12 / 4,24 m ²	10 / 4,18 m ²	16 / 3,34 m ² 10 / 4,18 m ² 6 / 5,02 m ²	16 / 3,34 m ² 20 / 1,86 m ²
Pacchi / m² per pallet	75 / 259,50 m ²	60 / 254,40 m ²	40 / 167,20 m ²	52 / 173,68 m ² 40 / 167,20 m ² 37 / 185,74 m ²	52 / 173,68 m ² 135 / 251,10 m ²
Garanzia	25 anni per l'uso in ambito residenziale come dalle Condizioni di garanzia di Windmüller – www.wineo.de				
Proroga della garanzia	+ 5 anni per la messa in posa su un materassino sottopavimento in PU WINEO				



Classificazioni			Struttura del prodotto
	Classe di utilizzo 23 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree residenziali	1 Strato protettivo
	Classe di utilizzo 33 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree commerciali	2 Struttura finita diversi effetti superficiali
	Classe di utilizzo 42 EN ISO 10874	utilizzo medio in aree industriali	3 Strato di usura spessore 0,55 mm
	Contenuto di agglomeranti EN ISO 10582	tipo I	4 Decoro pellicola decorativa
	R10 Classificazione antiscivolo DIN 51130	R 10	5 Supporto centrale
	Resistenza ad agenti chimici ed a macchie EN ISO 26987	Buona resistenza in funzione della concentrazione ed al tempo di permanenza	6 Controbilanciatura
	Resistenza alla luce EN ISO 105-B02	Resistenza alla luce (procedura 2) ≥ 6	7 Materassino sottopavimento silentPREMIUM o silentPLUS (disponibile separatamente)
	Impronta residua EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm senza materassino sottopavimento ~ 0,17 mm in abbinamento a silentPREMIUM	wood - micro-bisellatura sui 4 lati tile - micro-bisellatura sui 4 lati
	Test con sedia con rotelle ISO 4918	25000 passaggi nessun danno con ruote tipo W	
	Resistenza termica EN 12667	≤ 0,015 (m ² K)/W senza sottostrato isolante ≤ 0,025 (m ² K)/ in abbinamento a silentPREMIUM oppure a silentPLUS	
	Riduzione del rumore da impatto EN ISO 16251-1	~ 4 dB senza materassino sottopavimento ~ 17 dB in abbinamento a silentPREMIUM ~ 17 dB in abbinamento a silentPLUS	
	Stabilità dimensionale EN ISO 23999	~ 0,15%	
	REACH	privo di sostanze SVHC ≥ 0,1%	
	Smaltimento	<u>Privati:</u> può essere smaltito con i normali rifiuti indifferenziati / rifiuti ingombranti <u>Ambito commerciale:</u> codice rifiuto AVV 170203	



CE Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

- 18 -



E1 ≤ 2 KW ≥ 0,15 W/(mK)

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

 **A+**

A+ A B C

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

Phthalat frei  **factory made coated**

Note:

- la classe di utilizzo 42 non può essere abbinata al sottostrato silentPREMIUM oppure silentPLUS.
- R 10 eccetto il design "Heavy Metal"
- Riscaldamento a pavimento: adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici regolati fino a una temperatura superficiale di 27 °C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmüller GmbH.