


DATOS TÉCNICOS

wineo 400 para encolado - 2023

Tablas heterogéneas de plástico para encolado - tipo de revestimiento según DIN EN ISO 10582

wineo

	wood XS	wood L	wood XL	stone L		
Formato	610 x 122 mm	1200 x 180 mm	1505 x 235 mm	610 x 305 mm		
Grosor del producto	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm		
Tablas, baldosas / m² por paquete	24 / 1,79 m²	18 / 3,89 m²	12 / 4,24 m²	16 / 2,98 m²		
Paquete / m² por palé	140 / 250,60 m²	60 / 233,40 m²	60 / 254,40 m²	84 / 250,32 m²		
Garantía Garantía complementaria	15 años para uso doméstico de acuerdo con las condiciones de garantía de Windmüller - www.wineo.de +5 años en caso de instalación sobre una esterilla base de poliuretano					
Clasificaciones					Estructura del producto	
	Clase de utilización 23 EN ISO 10874		Zonas de uso doméstico intenso		1	Componente superficial Estructura superficial, sellado de la superficie, capa útil y película decorativa
	Clase de utilización 31 EN ISO 10874		Zonas de uso comercial moderado u ocasional			
Contenido de aglutinante EN ISO 10582			Tipo I		2	Capa base
	R10 Nivel antideslizante EN 16165		R 10		3	Contracara
	Determinación de la sensibilidad a las manchas y resistencia a sustancias químicas EN ISO 26987		Buena resistencia dependiendo de la concentración y el tiempo de actuación		microbisel a 4 lados	
	Resistencia a la luz EN ISO 105-B02		Resistencia a la luz (método 2) ≥ 6			
	Huella residual EN ISO 24343-1		≤ 0,1 mm sin base acústica ~ 0,17 mm con singleGLUE			
	Resistencia de penetración térmica EN 12667		0,011 (m²K)/W sin base acústica 0,021 (m²K)/W con singleGLUE o silentPLUS			
	Reducción acústica de los pasos EN ISO 16251-1		~ 4 dB sin base acústica ~ 17 dB en sistema con silentPLUS			
	Estabilidad dimensional EN ISO 23999		~ 0,15 %			
REACH			Sin sustancias SVHC ≥ 0,1 %			
Eliminación			Ámbito privado: con los residuos domésticos normales o como residuos voluminosos Ámbito comercial: código de residuos AVV 170203			



- 18 -



E1
HCHO

≥ 2 kV
≥ 0.15 W/(mK)

www.wineo.de

Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR



A+ A B C

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (tres faibles émissions)

Phthalat frei



factory made
coated

Notas

- Calefacción de suelo radiante
Apropiado para todas las calefacciones de suelo radiante por agua caliente y sistemas eléctricos regulados hasta una temperatura de superficie máx. de 27° C.
- Limpieza y mantenimiento: ver las instrucciones de limpieza y cuidado específicas.
- Salvo modificaciones técnicas por Windmüller GmbH.