

DATOS TÉCNICOS

wineo 800

Tablas heterogéneas de plástico para encolado - tipo de revestimiento según DIN EN ISO 10582

wineo

	wineo 800 wood	wineo 800 wood XL	wineo 800 stone XL	wineo 800 tile L / XL / XXL	wineo 800 craft
Formato	1200 x 180mm	1505 x 235 mm	914,4 x 457,2 mm	457,2 x 457,2 mm 914,4 x 457,2 mm 914,4 x 914,4 mm	457,2 x 457,2 mm 914,4 x 101,6 mm
Grosor del producto	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Tablas, baldosas / m² por paquete	16 / 3,46 m ²	12 / 4,24 m ²	10 / 4,18 m ²	16 / 3,34 m ² 10 / 4,18 m ² 6 / 5,02 m ²	16 / 3,34 m ² 20 / 1,86 m ²
Paquete / m² por palé	75 / 259,50 m ²	60 / 254,40 m ²	40 / 167,20 m ²	52 / 173,68 m ² 40 / 167,20 m ² 37 / 185,74 m ²	52 / 173,68 m ² 135 / 251,10 m ²
Garantía	25 años para uso doméstico de acuerdo con las condiciones de garantía de Windmüller - www.wineo.de				
Garantía complementaria	+5 años en caso de instalación sobre una esterilla base de poliuretano				



Clasificaciones		Estructura del producto
 Clase de utilización 23 EN ISO 10874	Zonas de uso doméstico intenso	1 Sellado de la superficie
 Clase de utilización 33 EN ISO 10874	Zonas de uso comercial intenso	2 Estructura superficial Varias estampaciones
 Clase de utilización 42 EN ISO 10874	Zonas de la industria ligera con uso general	3 Capa útil Grosor 0,55 mm
Contenido de aglutinante EN ISO 10582	Tipo I	4 Decoración Película decorativa
 R10 Nivel antideslizante DIN 51130	R 10	5 Capa base
 Determinación de la sensibilidad a las manchas y resistencia a sustancias químicas EN ISO 26987	Buena resistencia dependiendo de la concentración y el tiempo de actuación	6 Contracara
 Resistencia a la luz EN ISO 105-B02	Resistencia a la luz (método 2) ≥ 6	7 Base acústica silentPREMIUM i silentPLUS (disponible por separado)
 Huella residual EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm sin base acústica ~ 0,17 mm con silentPREMIUM ~ 0,2 mm con silentPLUS	wood canto biselado tile canto biselado
 Ensayo con silla de ruedas ISO 4918	25000 vueltas Sin deterioro con ruedas tipo W	
 Resistencia de penetración térmica EN 12667	≤ 0,015 (m ² K)/W sin base acústica ≤ 0,025 (m ² K)/W con silentPREMIUM o silentPLUS	
 Reducción acústica de los pasos EN ISO 16251-1	~ 4 dB sin base acústica ~ 17 dB con silentPREMIUM o silentPLUS	
 Estabilidad dimensional EN ISO 23999	~ 0,15 %	
REACH	Sin sustancias SVHC ≥ 0,1 %	
Eliminación	<u>Ámbito privado:</u> con los residuos domésticos normales o como residuos voluminosos <u>Ámbito comercial:</u> código de residuos AVV 170203	



Notas

- No es posible la clase de utilización 42 en combinación con silentPREMIUM o silentPLUS.
- R 10 a excepción de decoración "Heavy Metal"
- Calefacción de suelo radiante
Apropiado para todas las calefacciones de suelo radiante por agua caliente y sistemas eléctricos regulados hasta una temperatura de superficie de 27° C.
- Limpieza y mantenimiento: ver las instrucciones de limpieza y cuidado específicas.
- Salvo modificaciones técnicas por Windmüller GmbH.