


DATOS TÉCNICOS

wineo 700 L			wineo	
Suelos laminados con capa superficial basada en resinas aminoplásticas termoestables según EN 13329 para instalación sin cola				
Formato	wineo 700 L 1380 x 244 x 8 mm			
Junta	V4			
Paneles / m² por paquete	8 / 2,694 m²			
Paquete / m² por palé	42 / 113,138 m²			
Garantía Garantía complementaria	25 años para uso doméstico de acuerdo con las condiciones de garantía de Windmöller - www.wineo.de +5 años en caso de instalación sobre una esterilla base de poliuretano			
Clasificaciones			Estructura del producto	
	Clase de utilización 23 EN ISO 10874	Zonas de uso doméstico intenso	1	Estructura superficial Superficie sincronizada
	Clase de utilización 32 EN ISO 10874	Zonas de uso comercial moderado	2	Capa útil Resina de melamina
	Resistencia a la abrasión EN 13329, Anhang E	AC5	3	Decoración Papel decorativo
	Resistencia al impacto EN 17368d, Anhang H	Bola pequeña ≥ 35 N Bola grande ≥ 750 mm	4	Plancha de soporte Plancha de soporte de alta densidad
	Sensibilidad a las manchas EN 438	Grupo 1 + 2: grado 5 Grupo 3: grado 4	5	Unión del perfil Fold-Down (5G) 
	Índice de hinchamiento ISO 24336	≤ 18 %	6	Contracara Resina de melamina
	Huella tras carga constante EN ISO 24343-1	Huella residual ≤ 0,05 mm	Base acústica Valor CS exigido ≥ 120 kPa Recomendación para wineo PERFECT FIT: soundPROTECT o soundPROTECT Profi (disponible por separado)	
	Ensayo con pata de mueble EN 424	Pata tipo 0 - sin variaciones perceptibles		
	Resistencia de penetración térmica EN 12667	0,0587 (m²K)/W		
	Ensayo con silla de ruedas EN 425	25000 vueltas Sin deterioro con ruedas tipo W		
	Resistencia a la luz EN ISO 105-B02	Resistencia a la luz (método 2) ≥ 4		
	REACH	Sin sustancias SVHC ≥ 0,1 %	 www.blauer-engel.de/uz176	
	Eliminación	<u>Ámbito privado:</u> como componentes de muebles revestidos; con los residuos domésticos normales o como residuos voluminosos <u>Ámbito comercial:</u> código de residuos AVV 170201		
 Windmöller GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf DOP: 0101011 EN 14041:2004 / AC2006 0766  www.wineo.de			 Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)	

Notas

- **Calefacción por suelo radiante:** una instalación combinada con material de base apropiado, como soundPROTECT, es apropiada para todas las calefacciones de suelo radiante por agua caliente y sistemas eléctricos regulados hasta una temperatura superficial de 27° C.
- Limpieza y mantenimiento: ver las instrucciones de limpieza y cuidado específicas.
- Salvo modificaciones técnicas por Windmöller GmbH.