


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

wineo 400 Rigid à cliquer – 2023

Revêtement de Sol Souple pour pose flottante – Sol en accord avec la Norme DIN EN 16511

wineo

	wood L	wood XL	stone L	
Format	1220 x 180 mm	1522 x 225 mm	610 x 305 mm	
Épaisseur du produit	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	
Lames / Dalles / m² par paquet	10 / 2,20 m ²	6 / 2,05 m ²	10 / 1,86 m ²	
Paquets / m² par palette	48 / 105,60 m ²	52 / 106,60 m ²	60 / 111,60 m ²	
Garantie	15 ans – garantie dans le domaine privé conformément aux conditions de garantie Windmüller – www.wineo.de			

Classifications		Caractéristiques du produit	
	Classe d'usage 23 EN ISO 10874	Espaces habitables en cas d'utilisation intensive	1 Élément de surface Structure de la surface Traitement de surface Couche d'usure et film décor
	Classe d'usage 31 EN ISO 10874	Zones commerciales avec peu ou une utilisation temporaire	
	Proportion de liant EN ISO 10582	Typ I	2 Panneau support SPC avec sous-couche intégrée noiseREDUCT
	R10 Catégorie anti-glisse EN 16165	R 10	3 Jonction de profilé Système de jonction LocTec 
	Résistance aux taches EN 438	Groupe 1 + 2: degré 4 Groupe 3: degré 3	wood L / stone L - Micro-chanfrein sur 4 côtés wood XL chanfrein en V - laqué sur 4 côtés
	Résistance à la lumière EN ISO 105-B02	Résistance à la lumière (méthode 2) ≥ 6	
	Poinçonnement rémanent EN ISO 24343-1	≤ 0,2 mm	
	Résistance thermique EN 12667	0,035 (m ² K)/W	
	Réduction des bruits de pas EN ISO 16251-1	~ 19 dB	
	Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999	~ 0,1 %	
	REACH	exemptes de substances SVHC ≥ 0,1 %	
	Élimination	<u>Privé:</u> possible avec la poubelle domestique normale <u>Commercial:</u> Déchets clé AVV 170203	

CE - 23 -

Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0301013
EN 14041:2004 / AC2006
1658

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

Phthalat frei
factory made
coated

Remarques:

- Chauffage par le sol : Adapté à tous les types de système courant de chauffage à circulation d'eau et électrique régulés de façon à ce que la température à la surface de la chape n'excède pas 27° C.
- Nettoyage et entretien : Voir les instructions séparées de nettoyage et d'entretien.
- Windmüller GmbH se réserve le droit d'entreprendre des modifications techniques.