

wineo 600

Pavimento resiliente eterogeneo per installazione ad incollato - tipologia di pavimento conforme a DIN ISO 10582

wineo

	wineo 600 wood	wineo 600 wood XL	wineo 600 stone XL	
Formato	1200 x 180 mm	1505 x 235 mm	914 x 457 mm	
Spessore	2 mm	2 mm	2 mm	
Doghe, piastre / m² per pacco	18 / 3,89 m ²	12 / 4,24 m ²	12 / 5,01 m ²	
Pacchi / m² per pallet	60 / 233,40 m ²	64 / 271,36 m ²	52 / 260,52 m ²	
Garanzia Proroga della garanzia	20 anni per l'uso in ambito residenziale come dalle Condizioni di garanzia di Windmüller – www.wineo.de + 5 anni per la messa in posa su un materassino sottopavimento in PU WINEO			
Classificazioni				Struttura del prodotto
	Classe di utilizzo 23 EN ISO 10874	utilizzo intenso in aree residenziali		1 Strato protettivo
	Classe di utilizzo 32 EN ISO 10874	utilizzo medio in aree commerciali		2 Struttura finitura diversi effetti superficiali
	Classe di utilizzo 41 EN ISO 10874	utilizzo leggero e intermittente in aree industriali		3 Strato di usura spessore 0,4mm
	Contenuto di agglomeranti EN ISO 10582	tipo I		4 Decoro pellicola decorativa
	R9 Classificazione antiscivolo DIN 51130	R 9		5 Supporto centrale
	Resistenza ad agenti chimici ed a macchie EN ISO 26987	buona resistenza in funzione della concentrazione ed al tempo di permanenza		6 Controbilanciatura
	Resistenza alla luce EN ISO 105-B02	Resistenza alla luce (procedura 2) ≥ 6		7 Materassino sottopavimento silentPLUS (disponibile separatamente)
	Impronta residua EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm senza materassino sottopavimento ~ 0,17 mm in abbinamento a silentPREMIUM		
	Test con sedia con rotelle ISO 4918	25000 passaggi nessun danno con ruote tipo W		
	Resistenza termica EN 12667	≤ 0,011 (m ² K)/W senza materassino sottopavimento ≤ 0,021 (m ² K)/W in abbinamento a silentPREMIUM oppure a silentPLUS		
	Riduzione del rumore da impatto EN ISO 16251-1	~ 4 dB senza materassino sottopavimento ~ 17 dB in abbinamento a silentPLUS		
	Stabilità dimensionale EN ISO 23999	~ 0,15%		
	Smaltimento	<u>Privati:</u> può essere smaltito con i normali rifiuti indifferenziati / rifiuti ingombranti <u>Ambito commerciale:</u> codice rifiuto AVV 170203		
<div data-bbox="172 1702 622 1984" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p>Windmüller GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf</p> <p>DOP: 0301010 EN 14041:2004 / AC2006 1658</p>      <p>www.wineo.de</p> </div> <div data-bbox="746 1733 1075 1895" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*</p>  </div> <div data-bbox="746 1895 1091 1948" style="font-size: small;"> <p>Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)</p> </div> <div data-bbox="1177 1865 1283 1966" style="text-align: center;"> <p>Phthalat frei 100% Phthalate free</p> </div> <div data-bbox="1315 1859 1468 1957" style="text-align: center;"> <p>factory made coated</p> </div>				

Note:

- Riscaldamento a pavimento: adatto a tutti i tradizionali riscaldamenti a pavimento ad acqua calda e ai sistemi elettrici regolati fino a una temperatura superficiale di 27 °C.
- Pulizia e manutenzione: vedere le istruzioni fornite a parte per la pulizia e la cura.
- Con riserva di modifiche tecniche a cura della Windmüller GmbH.