

DATOS TÉCNICOS

wineo 700 XXL		Suelos laminados con capa superficial basada en resinas aminoplásticas termoestables según EN 13329 para instalación sin cola		wineo	
Formato	wineo 700 XXL 1845 x 244 x 10 mm				
Junta	V4				
Paneles / m² por paquete	4 / 1,80 m ²				
Paquete / m² por palé	42 / 75,60 m ²				
Garantía Garantía complementaria	25 años para uso doméstico de acuerdo con las condiciones de garantía de Windmüller - www.wineo.de +5 años en caso de instalación sobre una esterilla base de poliuretano				
Clasificaciones		Estructura del producto			
	Clase de utilización 23 EN ISO 10874	Zonas de uso doméstico intenso	1	Estructura superficial Superficie sincronizada	
	Clase de utilización 33 EN ISO 10874	Zonas de uso comercial intenso	2	Capa útil Resina de melamina	
	AC5 Resistencia a la abrasi3n EN 13329, Anhang E	AC5	3	Decoraci3n Papel decorativo	
	Resistencia al impacto EN 17368d, Anhang H	Bola peque1a ≥ 70 N Bola grande ≥ 1000 mm	4	Plancha de soporte Plancha de soporte de alta densidad	
	Sensibilidad a las manchas EN 438	Grupo 1 + 2: grado 5 Grupo 3: grado 4	5	Uni3n del perfil Fold-Down (5G)	
	Índice de hinchamiento ISO 24336	≤ 10 %	6	Contracara Resina de melamina	
	Huella tras carga constante EN ISO 24343-1	Huella residual ≤ 0,05 mm	Base acústica Valor CS exigido ≥ 120 kPa Recomendaci3n para wineo PERFECT FIT: soundPROTECT o soundPROTECT Profi (disponible por separado)		
	Ensayo con pata de mueble EN 424	Pata tipo 0 - sin variaciones perceptibles			
	Resistencia de penetraci3n t3rmica EN 12667	0,0745 (m ² K)/W			
	Ensayo con silla de ruedas EN 425	25000 vueltas Sin deterioro con ruedas tipo W			
	Resistencia a la luz EN ISO 105-B02	Resistencia a la luz (m3todo 2) ≥ 4			
	REACH	Sin sustancias SVHC ≥ 0,1 %	 www.blauer-engel.de/uz176		
	Eliminaci3n	<u>Ámbito privado:</u> como componentes de muebles revestidos; con los residuos dom3sticos normales o como residuos voluminosos <u>Ámbito comercial:</u> c3digo de residuos AVV 170201			
 Windmüller GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf DOP: 0101011 EN 14041:2004 / AC2006 0766 www.wineo.de		 Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)			

Notas

- **Calefacci3n por suelo radiante:** una instalaci3n combinada con material de base apropiado, como soundPROTECT, es apropiada para todas las calefacciones de suelo radiante por agua caliente y sistemas el3ctricos regulados hasta una temperatura superficial de 27° C.
- Limpieza y mantenimiento: ver las instrucciones de limpieza y cuidado especifcas.
- Salvo modificaciones t3cnicas por Windmüller GmbH.