














TECHNISCHE DATEN

wineo 800

Heterogene Kunststoff-Planken zum Kleben - Belagsart nach DIN EN ISO 10582

wineo

| | | | | | | |
|---|--|----------------------------|----------------------------|--|---|---|
|  | wineo 800 wood | wineo 800 wood XL | wineo 800 stone XL | wineo 800 tile L / XL / XXL | wineo 800 craft |  |
| Format | 1200 x 180mm | 1505 x 235 mm | 914,4 x 457,2 mm | 457,2 x 457,2 mm 914,4 x 457,2 mm 914,4 x 914,4 mm | 457,2 x 457,2 mm 914,4 x 101,6 mm | |
| Produktstärke | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | |
| Planken, Fliesen / m² pro Paket | 16 / 3,46 m ² | 12 / 4,24 m ² | 10 / 4,18 m ² | 16 / 3,34 m ² 10 / 4,18 m ² 6 / 5,02 m ² | 16 / 3,34 m ² 20 / 1,86 m ² | |
| Pakete / m² pro Palette | 75 / 259,50 m ² | 60 / 254,40 m ² | 40 / 167,20 m ² | 52 / 173,68 m ² 40 / 167,20 m ² 37 / 185,74 m ² | 52 / 173,68 m ² 135 / 251,10 m ² | |
| Garantieleistung Garantieverlängerung | 25 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen - www.wineo.de + 5 Jahre bei Verlegung auf einer PU-Unterlagsmatte | | | | | |


| Klassifizierungen | | | Produktaufbau |
|---|--|---|---|
|  Nutzungsstufe 23 EN ISO 10874 | Wohnbereiche mit intensiver Nutzung | 1 | Oberflächenversiegelung |
|  Nutzungsstufe 33 EN ISO 10874 | Gewerbliche Bereiche mit starker Nutzung | 2 | Oberflächenstruktur verschiedene Prägungen |
|  Nutzungsstufe 42 EN ISO 10874 | Bereiche in der Leichtindustrie mit normaler Nutzung | 3 | Nutzschicht Dicke 0,55 mm |
| Bindemittelgehalt EN ISO 10582 | Typ I | 4 | Dekor Dekorfilm |
|  R10 Rutschhemmstufe DIN 51130 | R 10 | 5 | Grundschiicht |
|  Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987 | Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit | 6 | Gegenzug |
|  Lichtechtheit EN ISO 105-B02 | Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6 | 7 | Unterlagsmatte silentPREMIUM oder silentPLUS (separat erhältlich) |
|  Resteindruck EN ISO 24343-1 | ≤ 0,1 mm ohne Unterlagsmatte ~ 0,17 mm mit silentPREMIUM ~ 0,2 mm mit silentPLUS | | wood gefaste Kante tile gefaste Kante |
|  Stuhlrollenversuch ISO 4918 | 25000 Umdrehungen kein Schaden mit Rollen Typ W | | |
|  Wärmedurchlasswiderstand EN 12667 | ≤ 0,015 (m ² K)/W ohne Unterlagsmatte ≤ 0,025 (m ² K)/W mit silentPREMIUM oder silentPLUS | | |
|  Trittschallminderung EN ISO 16251-1 | ~ 4 dB ohne Unterlagsmatte ~ 17 dB mit silentPREMIUM oder silentPLUS | | |
|  Dimensionsstabilität EN ISO 23999 | ~ 0,15 % | | |
| REACH | frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 % | | |
| Entsorgung | <u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203 | | |



CE - 18 -

Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658



www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR



Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

Phthalat frei

factory made coated

Hinweise:

- Nutzungsstufe 42 nicht in Verbindung mit silentPREMIUM oder silentPLUS möglich.
- R 10 ausgenommen Dekor „Heavy Metal“
- Fußbodenheizung
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.